


Tehnični list

StoLevell In FF

Glede škodljivih snovi preverjena, gladilna in polnilna izravnalna masa



Značilnosti

Uporaba

- znotraj
- na mineralnih in organskih podlagah
- za doseganje stopenj kakovosti Q1 do Q4 pri izravnani površini
- za obnovo starih premazov
- kot lopatica za montažne betonske elemente, mavčno kartonske plošče in druge mineralne podlage

Lastnosti

- izravnalna masa tipa 3A po DIN 13963
- racionalna obdelava z zmogljivimi brezžračnimi napravami
- zelo gladka obdelava z gladilko
- zelo dobro brusen
- debelina sloja do 5 mm na delovni korak
- za posebne tapete (npr. kovinske ali vinilne tapete) izdelek ni primeren

Videz

- mat skladno z EN 13300

Tehnični podatki

Merilo	Standard/navodilo za preskušanje	Vrednost/ Enota	Napotki
Gostota		1,5 g/cm ³	
Maksimalna debelina sloja		5 mm	
Požarna odpornost	EN 13501-1	A2-s1, d0	negorljiv

Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.

Napotki za obdelavo

Zahteve

Podlaga mora biti trdna, suha, čista, nosilna in brez sintranih slojev, cvetenja ter ločilnih sredstev.

Priprave

Priprava podlage in izvedba premazovanja morata ustrezati splošno priznanim pravilom tehnike. Vsi premazi in predhodna dela morajo vedno ustrezati objektu in zahtevam, katerim bo ta izpostavljen.

Odstranite razrahljane dele premaza, nenosilne stare premaze in sloje ter očistite površino (mehansko ali s primernimi sredstvi za odstranjevanje barv in lakov).

Tehnični list

StoLevell In FF

Sredstva za temeljni premaz ne smejo ustvariti sijočega sloja.

Splesnele površine:

Površine obdelajte z izdelkom Geiger STOP ali jih premažite z 10-odstotno raztopino vodikovega peroksida in jih temeljito izperite s čisto vodo. Pri sanaciji plesni upoštevajte ustrezne državna priporočila in smernice.

Kljub navedenim sestavam in predlogom premazov mora obdelovalec na lastno odgovornost preveriti in oceniti podlago.

Obdelava

Temperatura obdelave

najnižja temperatura podlage in zraka: +5 °C
Minimalna temperatura podlage in zraka: +30 °C

Čas obdelave

Možen čas uporabe je pribl. 20 minut, odvisno od podlage in sobne temperature.

Priprava materiala

Pripravljen na obdelavo

Poraba

Način uporabe

Pribl. poraba

na mm debeline sloja

1,5

kg/m²

Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.

Struktura nanosa

temeljni premaz:

Odvisno od vrste in stanja podlage.

vmesni in zaključni premaz:

Izdelek nanesite v več plasteh in ga zgladite.

Nanašanje

brezzračno brizganje, mokro brizganje/obdelava z vijačno črpalko, nanos z gladilko

Z lopatko nanesite po celotni površini z maks. debelino sloja pribl. 5 mm ali nanesite z brizganjem in zgladite z nerjavno gladilno ali površinsko lopatko (širine 45–60 cm).

Po kratkem času zgladite pore, da se zaprejo. Če želite posebej gladke površine, morate izvesti še en nanos izravnalne mase. Za obdelavo so primerne običajne polžaste plaščne naprave, zmožljiva brezzračna (airless) naprava Inospray XXL in slabše zmožljive brezzračne naprave, kot je Graco Mark X.

Načeloma ni treba nanašati več materiala in po glajenju ostati na površinah, kot je to potrebno za zapolnitev por in za doseganje ravnega in prekrivajočega izravnalnega sloja.

po brušenju:

Tehnični list

StoLevell In FF

Po preverjanju in oceni predelovalca po potrebi nanesite temeljni premaz izdelka StoPrim Plex ali StoPrim GT.

Ravno izravnane površine je mogoče premazati z notranjimi barvami Sto.

pred tapeciranjem:

Nanesite sredstvo za temeljni premaz StoPrim Plex ali StoPrim GT.

Sušenje, strjevanje in čas ponovne obdelave	presušen in brusen: po pribl. 48 urah Predelava in presušitev sta odvisna od nanesene debeline sloja. Po pribl. 24 urah je dana možnost nadaljnje obdelave z drugimi materiali in lastna obdelava pri nanosu materiala 4 mm, temperaturi podlage in zraka +24 °C ter relativni zračni vlagi 65 %.
Čiščenje orodja	Po uporabi takoj očistite z vodo.
Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo	Uporabljajte samo nerjavna in čista orodja ter delovne naprave. Na tesnih in manj vpojnih podlagah lahko nastanejo fini zračni mehurčki. Te je mogoče po krajšem odzračevanju odstraniti s ponovnim glajenjem. Čas naknadnega glajenja je odvisen od temperature in zračne vlage na objektu. Če bi po ponovnem glajenju ponovno nastali mehurčki, je bilo glajenje izvedeno prezgodaj. Potem ponovite postopek glajenja. Uporaba na površinah z vplivom vode: - Razredi vpliva vode v skladu z DIN 18534-1:2017-04 in v skladu s tehničnim listom št. 5 nemškega združenja Bundesverband der Gipsindustrie e.V. - Izdelek je primeren samo za površine z razredom vpliva vode W0-I (majhen vpliv vode). V montažni gradnji lahko veljajo posebne zahteve, s tem pa tudi odstopajoča pravila. Za zapolnitev fug uporabite nepremešani material. Za površinsko polnjenje premešajte material.
Dobava	
Barvni odtenek	naravna bela
Pakiranje	vedro
Skladiščenje	
Pogoji skladiščenja	Skladiščiti v trdno zaprti originalni posodi na hladnem in zaščiteno pred zmrzaljo. Zaščititi pred neposrednimi sončnimi žarki.
Rok skladiščenja	Najboljša kakovost v neodprti originalni posodi je zagotovljena pri upoštevanju pogojev skladiščenja do poteka maksimalnega obdobja skladiščenja. Tega najdete pri št. šarže na posodi. Razlaga št. šarže:

Tehnični list

StoLevell In FF

1. številka = zadnja številka leta, 2. + 3. številka = koledarski teden
Primer: 6450013223 – obdobje skladiščenja do konca 45. koledarskega tedna v letu 2026
Vsebinsko odprte posode je treba kmalu porabiti. Vnesene nečistoče, npr. zaradi umazanega orodja, lahko skrajšajo uporabnost.

Oznaka

Produktna skupina Organska izravnalna masa

Sestava

po smernici VdL – barve za objekte
polimerna disperzija
mineralna polnila
silikatna polnila
voda
zgoščevalno sredstvo
omakalno sredstvo
disperzijsko sredstvo
odstranjevalec pene
zaščitno sredstvo za skladiščenje na osnovi BIT/ZPT
zaščitno sredstvo za skladiščenje na osnovi bronopola (INN)
zaščitno sredstvo za skladiščenje na osnovi CIT/MIT 3:1

Varnost

Upoštevajte varnostni list!
Varnostni napotki se nanašajo na neobdelan izdelek, pripravljen na obdelavo.

EUH210

Varnosti list na voljo na zahtevo.

EUH208

Vsebuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, reakcijska zmes: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [št. ES 247-500-7] in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [št. ES 220-239-6] (3: 1), 2-metil-2H-izotiazol-3-ona. Lahko povzroči alergijski odziv.

Pri tem gre za konzervirna sredstva.
Preprečite stik s kožo in očmi.

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

Tehnični list

StoLevell In FF

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosednji tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com