


Tehnični list

StoLevell In GPB

Mavčna izravnalna masa za polnjenje in glajenje



Značilnosti

Uporaba

- znotraj
- optimiziran za: mavčno kartonske plošče, druge gradbene plošče
- za izpolnjevanje stopenj kakovosti Q1–Q4 pri zapolnjevanju
- na mineralnih in organskih podlagah

Lastnosti

- zelo fina
- zelo gladka obdelava na površini
- izravnalna masa tip 3B po DIN 13963
- dobro brusen
- dolg obdelovalni čas
- organsko izboljšan

Tehnični podatki

Merilo	Standard/navodilo za preskušanje	Vrednost/ Enota	Napotki
Požarna odpornost	EN 13501-1	A2-s1, d0	
Nasipna gostota		0,9 g/cm ³	

Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.

Napotki za obdelavo

Zahteve

Podlaga mora biti trdna, suha, čista, nosilna in brez sintranih slojev, cvetenja ter ločilnih sredstev.

Priprave

Priprava podlage in izvedba premazovanja morata ustrezati splošno priznanim pravilom tehnike. Vsi premazi in predhodna dela morajo vedno ustrezati objektu in zahtevam, katerim bo ta izpostavljen.

Odstranite razrahljane dele premaza, nenosilne stare premaze in sloje ter očistite površino (mehansko ali s primernimi sredstvi za odstranjevanje barv in lakov).

Sredstva za temeljni premaz ne smejo ustvariti sijočega sloja.

Splesnele površine:

Površine obdelajte z izdelkom Geiger STOP ali jih premažite z 10-odstotno raztopino vodikovega peroksida in jih temeljito izperite s čisto vodo. Pri sanaciji

Tehnični list

StoLevell In GPB

plesni upoštevajte ustrezne državna priporočila in smernice.

Kljub navedenim sestavam in predlogom premazov mora obdelovalec na lastno odgovornost preveriti in oceniti podlago.

Obdelava

Temperatura obdelave najnižja temperatura podlage in zraka: +5 °C
najvišja temperatura podlage in zraka: +30 °C

Čas obdelave Pri +20 °C: pribl. 90 minut

Priprava materiala Izdelek temeljito zmešajte v čisti posodi s čisto vodo. Še posebej zaradi ostankov zamešanih izravnalnih mas se lahko čas obdelave bistveno skrajša.

Poraba	Način uporabe	Pribl. poraba
	fuge	0,3 kg/m ²
	površina	1,0 kg/m ²

Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.

Struktura nanosa V skladu s Tehničnim listom BFS št. 12. Po preverjanju in oceni predelovalca po potrebi nanesite temeljni premaz izdelka StoPrim Plex ali StoPrim GT. Potem je mogoča predelava z vsemi izdelki za notranje prostore podjetja Sto.

Nanašanje ročno

Sušenje, strjevanje in čas ponovne obdelave Sušenje je odvisno od klimatskih razmer v prostoru (npr. temperature in relativne zračne vlage).

Čiščenje orodja Po uporabi takoj očistite z vodo.

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo Vstavite trak za fuge (npr. Sto-Glasfaser-Fugenband, Sto-Gewebefugenband, Sto-Papierfugenband) na področju spoja plošč za suho gradnjo (npr. mavčno kartonske plošče in plošče iz mavčnih vlaken). V montažni gradnji lahko veljajo posebne zahteve, s tem pa tudi odstopajoča pravila.

Uporaba na površinah z vplivom vode:
- Razredi vpliva vode v skladu z DIN 18534-1:2017-04 in v skladu s tehničnim listom št. 5 nemškega združenja Bundesverband der Gipsindustrie e.V.
- Izdelek je primeren samo za površine z razredom vpliva vode W0-I (majhen vpliv vode).

Tehnični list

StoLevell In GPB

Dobava

Barvni odtenek naravna bela

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja Hraniti na suhem.

Rok skladiščenja Najboljša kakovost v originalni posodi do ... (glejte embalažo).

Oznaka

Produktna skupina Izravnalna masa

Sestava

po smernici VdL – barve za objekte
anorgansko vezivo
polimer v prahu
mineralna polnila
zgoščevalno sredstvo
disperzijsko sredstvo
zaviralec

Varnost Upoštevajte varnostni list!
Varnostni napotki se nanašajo na neobdelan izdelek, pripravljen na obdelavo.

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanja tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com