


Tehnični list

StoLevell In Repair

Organska polnilna masa in masa za lisast nanos



Značilnosti

Uporaba	• znotraj • kot polnilna masa in masa za lisast nanos na lesu, ometu in betonu s temeljnim premazom in na majhnih kovinskih površinah s temeljnim premazom
----------------	---

Lastnosti	• dobro brusen • hitra možnost nadaljnje obdelave • zavira rjo • hitro sušec • visoka izdatnost • zapolnjuje • brez razpok do 1000 µm debeline mokrega sloja
------------------	--

Videz	• mat v skladu z EN 13300
--------------	---------------------------

Posebnosti/napotki	• tuba vsebuje 0,375 kg
---------------------------	-------------------------

Tehnični podatki

Merilo	Standard/navodilo za preskušanje	Vrednost/ Enota	Napotki
Gostota		1,9 g/cm ³	
Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.			

Napotki za obdelavo

Zahteve	Podlaga mora biti nosilna, suha, brez prahu in maščobe.
Priprave	Odstranite premaze, ki niso nosilni. Za porozne in vpojne podlage predhodno nanesite temeljni premaz.

Tehnični list

StoLevell In Repair

Obdelava

Temperatura obdelave	najnižja temperatura podlage in zraka: +5 °C najvišja temperatura podlage in zraka: +30 °C
----------------------	---

Priprava materiala	Pripravljen na obdelavo
--------------------	-------------------------

Struktura nanosa	sredstvo za temeljni premaz: Na izravnalna mesta oziroma na izravnalne mase, nanesene po celotni površini, je treba pred nadaljnjim premazom nanesti temeljni premaz z izdelkom StoPrim Plex. nanos izravnalne mase pred lakiranjem V notranjem področju se temeljni nanos nanese glede na vpojnost podlage z izdelkom Sto-Vorlack AF. Nanos izdelka v enem do več slojev. možnost nadaljnje obdelave: Z vsemi laki Sto in notranjimi disperzijskimi barvami Sto.
------------------	---

Nanašanje	z izravnalno maso Proizvod se nanese s ploščato lopatico ali japonsko lopatico, to se lahko izvede večkrat na dan, tanko drug na drugega. Pri lisastem nanašanju je treba pred lakiranjem nanesti temeljni premaz.
-----------	--

Sušenje, strjevanje in čas ponovne obdelave	pri temperaturi zraka in podlage +20 °C in 65 % relativne zračne vlage: po pribl. 1–2 urah (glede na debelino sloja) Vrednosti lahko pri višji zračni vlagi oz. nižjih temperaturah močno odstopajo. Možnost nadaljnje obdelave po pribl. 2 urah.
---	--

Čiščenje orodja	Po uporabi takoj očistite z vodo.
-----------------	-----------------------------------

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo	Strjen material je mogoče odvreči med gospodinjske odpadke. Odstranjevanje v kanalizacijo ni dovoljeno.
--	--

Dobava

Barvni odtenek	naravna bela
----------------	--------------

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja	Skladiščiti dobro zaprto in zaščiteno pred zmrzaljo. Odprto embalažo dobro zaprite. Hraniti izven dosega otrok. Blaga ne obremenite.
Rok skladiščenja	Najboljša kakovost v originalni posodi do ... (glejte embalažo).

Tehnični list

StoLevell In Repair

Oznaka

Produktna skupina Izravnalna masa

Sestava

po smernici VdL – barve za objekte
polimerna disperzija
titanov dioksid
mineralna polnila
voda
glikoleter
disperzijsko sredstvo
zgoščevalec
vlažilo
odstranjevalec pene
Zaviralci korozije
zaščitno sredstvo za skladiščenje na osnovi bronopola/BIT/MIT

Varnost

Upoštevajte varnostni list!
Varnostni napotki se nanašajo na neobdelan izdelek, pripravljen na obdelavo.

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu je, da se zagotovi ustrezna običajna uporaba oziroma običajna uporabnost izdelka, in temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.
O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve je uporaba na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanja tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica Ljubljana
Litijska cesta 148
SI – 1000 Ljubljana
Tel. +386 1 544 37 10
Fax: +386 1 544 37 11
info.si@sto.com