


Tehnični list

StoLevell In XXL*

Organska masa za brizganje in izravnalna masa
za ročni nanos, polnilna



Značilnosti

Uporaba

- znotraj
- na mineralnih in organskih podlagah
- za doseganje kakovosti površine Q3 in Q4

Lastnosti

- racionalna obdelava z zmogljivimi brezračnimi napravami
- dobro brusen
- hitra možnost nadaljnje obdelave
- zavira rjo
- brez snovi, ki povzročajo obloge črnega prahu
- debelina sloja do 4 mm na delovni korak
- za posebne tapete (npr. kovinske ali vinilne tapete) izdelek ni primeren

Videz

- mat v skladu z EN 13300

Tehnični podatki

Merilo	Standard/navodilo za preskušanje	Vrednost/ Enota	Napotki
Gostota		1,75 g/cm ³	
Ekvivalentna debelina zračne plasti za difuzijo	EN ISO 7783		V1 visoko
Maksimalna debelina sloja		4 mm	
Požarna odpornost	EN 13501-1	A2-s1, d0	
Raztezna trdnost (28 dni)	EN 1542	1,5 MPa	

Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.

Napotki za obdelavo

Zahteve

Podlaga mora biti trdna, suha, čista, nosilna in brez sintranih slojev, cvetenja ter ločilnih sredstev.

Priprave

Priprava podlage in izvedba premazovanja morata ustrezati splošno priznanim pravilom tehnike. Vsi premazi in predhodna dela morajo vedno ustrezati objektu in zahtevam, katerim bo ta izpostavljen.

Tehnični list

StoLevell In XXL*

Odstranite razrahljane dele premaza, nenosilne stare premaze in sloje ter očistite površino (mehansko ali s primernimi sredstvi za odstranjevanje barv in lakov).

Sredstva za temeljni premaz ne smejo ustvariti sijočega sloja.

Splesnele površine:

Površine obdelajte z izdelkom Geiger STOP ali jih premažite z 10-odstotno raztopino vodikovega peroksida in jih temeljito izperite s čisto vodo. Pri sanaciji plesni upoštevajte ustrezne državna priporočila in smernice.

Kljub navedenim sestavam in predlogom premazov mora obdelovalec na lastno odgovornost preveriti in oceniti podlago.

Obdelava

Temperatura obdelave najnižja temperatura podlage in zraka: +5 °C
najvišja temperatura podlage in zraka: +30 °C

Čas obdelave Možen čas uporabe je pribl. 20 minut, odvisno od podlage in sobne temperature.

Priprava materiala Pripravljen na obdelavo

Poraba	Način uporabe	Pribl. poraba	
	na mm debeline sloja	1,70	kg/m ²

Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.

Struktura nanosa temeljni premaz:
Odvisno od vrste in stanja podlage.

vmesni in zaključni premaz:
Izdelek nanesite v več plasteh in ga zgladite.

Nanašanje brezračno brizganje, mokro brizganje/obdelava z vijačno črpalko, nanos z gladilko

Proizvod, zapakiran v plastičnih vrečkah, se preko stiskalnih valjčkov črpa v brizgalno napravo.

Z lopatko nanesite po celotni površini z maks. debelino sloja pribl. 4 mm ali nanesite z brizganjem in zgladite z nerjavno gladilno ali površinsko lopatko (širine 45–60 cm).

Po kratkem času zgladite pore, da se zaprejo. Če želite posebej gladke površine, morate izvesti še en nanos izravnalne mase.

Za obdelavo so primerni silosi, običajne polžaste plaščne naprave, zmogljiva

Tehnični list

StoLevell In XXL*

brezzračna naprava Inospray XXL in slabše zmogljive brezzračne naprave, kot je Graco Mark X.

Načeloma ni treba nanašati več materiala in po glajenju ostati na površinah, kot je to potrebno za zapolnitev por in za doseganje ravnega in prekrivajočega izravnalnega sloja.

Izdelava dekorativnih učinkov: ravno izravnane površine je mogoče premazati z nanosom lisastega premaza. Zelo gladko površino brez grebenov in luknjic je mogoče brez predhodnega glajenja neposredno lisasto premazati. Strukturna slika je lahko drugačna glede na velikost šobe in tlak. Posebej za stropne površine, ki ostanejo neobdelane, je lisast nanos priporočljiv. Majhne površine je mogoče premazati tudi s pištolo z lijakom.

Po brušenju:

temeljni premaz z izdelkom StoPrim Plex. Ravno izravnane površine je mogoče premazati z notranjimi barvami Sto.

pred tapeciranjem:

Nanos sredstva za temeljni premaz StoPrim Plex.

Sušenje, strjevanje in čas ponovne obdelave

Posušen in brusen po pribl. 48 urah.
Predelava in presušitev sta odvisna od nanese debeline sloja.
Po pribl. 24 urah je dana možnost nadaljnje obdelave z drugimi materiali in lastna obdelava pri nanosu materiala 4 mm, temperaturi podlage in zraka +24 °C ter relativni zračni vlagi 65 %.

Čiščenje orodja

Po uporabi takoj očistite z vodo.

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo

Okna, vrata in vgradne dele je treba pred brizgalnimi deli prekriti po celotni površini.
Uporabljajte samo nerjavna in čista orodja ter delovne naprave.

Na tesnih in manj vpojnih podlagah lahko nastanejo fini zračni mehurčki. Te je mogoče po krajšem odzračevanju odstraniti s ponovnim glajenjem. Čas naknadnega glajenja je odvisen od temperature in zračne vlage na objektu. Če bi po ponovnem glajenju ponovno nastali mehurčki, je bilo glajenje izvedeno prezgodaj. Potem ponovite postopek glajenja.

Uporaba na površinah z vplivom vode:

- Razredi vpliva vode v skladu z DIN 18534-1:2017-04 in v skladu s tehničnim listom št. 5 nemškega združenja Bundesverband der Gipsindustrie e.V.
- Izdelek je primeren samo za površine z razredom vpliva vode W0-I (majhen vpliv vode).

V montažni gradnji lahko veljajo posebne zahteve, s tem pa tudi odstopajoča pravila.

Tehnični list

StoLevell In XXL*

Za posebne tapete (npr. kovinske ali vinilne tapete) izdelek ni primeren; po potrebi uporabite StoLevell In Resist.

Dobava

Barvni odtenek naravna bela

Pakiranje vedro in vreča

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja Skladiščiti v trdno zaprti originalni posodi na hladnem in zaščiteno pred zmrzaljo. Zaščititi pred neposrednimi sončnimi žarki.

Rok skladiščenja Najboljša kakovost v neodprti originalni posodi je zagotovljena pri upoštevanju pogojev skladiščenja do poteka maksimalnega obdobja skladiščenja. Tega najdete pri št. šarže na posodi.
Razlaga št. šarže:
1. številka = zadnja številka leta, 2. + 3. številka = koledarski teden
Primer: 6450013223 – obdobje skladiščenja do konca 45. koledarskega tedna v letu 2026
Vsebinsko odprte posode je treba kmalu porabiti. Vnesene nečistoče, npr. zaradi umazanega orodja, lahko skrajšajo uporabnost.

Oznaka

Produktna skupina Izravnalna masa

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanja tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi

Tehnični list

StoLevell In XXL*

izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanji tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com