


Tehnični list

StoMurisol VS

Posebna temeljna brizgalna malta za sanacijske omete z atestom in certifikatom WTA in druge podomete



Značilnosti

Uporaba

- zunaj in znotraj
- za ročno in strojno obdelavo
- kot temeljna brizgalna malta na običajnih vpojnih zidanih stenah
- kot temeljna brizgalna malta na vlažnih zidovih in zidovih z vsebnostjo soli
- posebej prilagojen na StoMurisol-Sanierputzsystem
- ne uporabljajte za izravnavanje neravnin

Lastnosti

- normalna malta za omet GP po DIN EN 998-1
- dober oprijem na podlago
- visoka prepustnost za paro

Tehnični podatki

Merilo	Standard/navodilo za preskušanje	Vrednost/Enota	Napotki
Razred malte	EN 998-1	CS IV	
Razred malte	DIN 18550-1/-2	P III	
Odpornost na tlak		> 6 N/mm ²	
Upornost difuzije vodne pare μ		≤ 15	
Vpojnost vode			W _c 0
Toplotna prevodnost		≤ 0,82 W/(m*K) za P = 50 %	tabelarična vrednost
Toplotna prevodnost		≤ 0,89 W/(m*K) za P = 90 %	tabelarična vrednost
Požarna odpornost	EN 13501-1	A1	negorljiv
Območje velikosti zrn		0 - 4 mm	

Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.

Napotki za obdelavo

Zahteve

Podlaga mora biti trdna, nosilna ter brez maščob in prahu, mineralna, vpojna, suha

Tehnični list

StoMurisol VS

ali mat vlažna.

Priprave	<p>Preverite nosilnost obstoječih premazov. Odstranite premaze, ki niso nosilni.</p> <p>Obstoječi omet do pribl. 1 m nad mejo vlage odstranite do zida. Zidne fuge izdolbite pribl. 2–3 cm globoko. Z zidnih površin in fug odstranite nepritrjene dele, umazanijo, prah, bitumen in podobne sestavne dele, ki zmanjšujejo oprijem (npr. z jekleno metlo, s peskanjem ali stisnjenim zrakom itd.) in počakajte, da se posušijo. Ne uporabljajte visokotlačnega čistilnika! Luknje in pomanjkljiva mesta zapolnite, poškodovane kamne zamenjajte.</p> <p>Za izboljšanje oprijema in/ali za uravnavanje vpojnosti se nanese neprekrivajoči predhodni brizgani omet StoMurisol VS. Na zid iz lomljenčev je treba obvezno nanesti brizgani omet (maks. 50 % pol prekrivajoče) z izdelkom StoMurisol VS v obliki izboklin.</p>
-----------------	---

Obdelava	
-----------------	--

Pogoji obdelave	Če je pričakovati nočno pozebo, ne obdelujte.
------------------------	---

Temperatura obdelave	Temperatura podlage in zraka: najnižja temperatura: +5 °C Najvišja temperatura: +30 °C
-----------------------------	--

Mešalno razmerje	4,3–5,0 l vode na 25 kg
-------------------------	-------------------------

Priprava materiala	<p>Zmešajte s čisto vodo brez drugih dodatkov.</p> <p>Ročno mešanje s primernim orodjem v koritu za malto s počasi delujočim mešalom (čas mešanja pribl. 3 minute).</p> <p>Strojno z običajnimi mešalniki in običajno konsistenco za predhodni obrizg.</p> <p>Že strjen material se ne sme več premešati.</p>
---------------------------	---

Poraba	Način uporabe	Pribl. poraba	
	pri 50–60 % prekrivanja	2,5 - 3,5	kg/m ²
Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.			

Nanašanje	Zaščitite ogrožena področja (steklo, keramiko, kovine itd.). Orodje takoj po uporabi očistite.
------------------	--

Tehnični list

StoMurisol VS

Upoštevajte veljavna pravila WTA, DIN EN 998-1, DIN EN 13914, DIN 18550 in DIN 18350 (VOB, del C).

Proizvod se enakomerno porazdeli z nerjavno zidarsko žlico ali z običajnimi čistilnimi stroji (plašč polža s polovično močjo D4- 1/2 L) z bradavičasto površino in pribl. 50–60 % prekrivajoče.

Sušenje, strjevanje in čas ponovne obdelave

Ne sušite in ne pustite strditi pri +5 °C in nad +30 °C temperature podlage, materiala in zraka.

Čas sušenja je odvisen od temperature, vetra in relativne zračne vlage. Pri zelo veliki zračni vlagi je treba paziti na to, da se vlaga odvaja in da se tako podpira sušenje ometa.

Zaščiti ga je treba pred prehitrim sušenjem zaradi sonca in/ali vetra (npr. z zasenčenjem, odstranitvijo in/ali po potrebi previdnim vlaženjem).

Pred nanosom naslednjega sloja ometa je treba počakati 1–2 dni.

Čiščenje orodja

Po uporabi takoj očistite z vodo.

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo

odstranjevanje med odpadke:
Odbite stare omete in ostanke čiščenja je treba takoj odstraniti in jih strokovno odstraniti.

Dobava

Barvni odtenek

siv

Pakiranje

papirnata vreča s 25 kg
paleta: 36 vreč/900 kg

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja

Na suhem in zaščiteno, čas skladiščenja ne sme presegati 12 mesecev

Rok skladiščenja

Ta izdelek ima malo oz. zelo malo kromatov.
Najboljša kakovost v originalni posodi je zagotovljena do poteka maksimalnega obdobja skladiščenja. Tega najdete pri št. šarže na posodi.
Razlaga št. šarže:
1. številka = zadnja številka leta, 2. + 3. številka = koledarski teden
Primer: 6450013223 obdobje skladiščenja do konca 45. koledarskega tedna v letu 2026

Tehnični list

StoMurisol VS

Dovoljenja/ atesti	WTA Zertifikat	Sanacijski ometi StoMurisol – preverjanje učinkovitosti Certifikat
---------------------------	----------------	---

Oznaka	
Produktna skupina	Temeljna brizgalna malta

Varnost	<p>Ta izdelek mora biti označen po veljavni Uredbi ES. Upoštevajte varnostni list! Varnostni napotki se nanašajo na neobdelan izdelek, pripravljen na obdelavo.</p> <p>Povzročča draženje kože. Povzročča hude poškodbe oči. Hraniti zunaj dosega otrok. Nositi zaščitne rokavice/ zaščitno obleko/ zaščito za oči/ zaščito za obraz. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo. PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo. Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo. Pri ustreznem skladiščenju na suhem za obdobje najmanj 12 mesecev od datuma proizvodnje z majhno vsebnostjo kromatov.</p>
----------------	---

Posebni napotki	<p>Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.</p> <p>O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.</p> <p>Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanji tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.</p>
------------------------	--

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com