


Tehnični list

StoPma DL 300

PMMA premaz balkonskega sistema StoPma



Značilnosti

Uporaba

- zunaj
- na cementno vezane podlage in sistemsko združljive PCC estrihe
- za balkone in senčnice

Lastnosti

- PMMA
- hitra strditev
- mogoče obdelati pri 0 °C do 30 °C
- UV-odporen in vremensko odporen

Videz

- barven

Posebnosti/napotki

- StoPma DL 300 se izključno uporablja kot premaz balkonskega sistema StoPma.

Tehnični podatki

Merilo	Standard/navodilo za preskušanje	Vrednost/ Enota	Napotki
Viskoznost (pri 23 °C)	EN ISO 3219	190 - 270 mPa.s	
Pretržna razteznost		> 100 %	
Gostota (zmes 23 °C)	EN ISO 2811	1,10 g/cm ³	

Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.

Napotki za obdelavo

Zahteve

Beton ali cementni estrih: aditiv in sredstvo za dodatno obdelavo sta lahko nezdružljiva. Združljivost StoPma GH 300 s posamezno podlago je treba preveriti na podlagi.

Podlaga mora biti suha, primerna za nanos in ne sme vsebovati substanc, ki bi tako ali drugače delovale kot ločilci. Manj trdne sloje in obloge gošče je treba odstraniti.

Površina mora biti suha po definiciji smernice za vzdrževanje 2001-10, vendar je odvisna od kvalitete betona. Vsebnost vlage sme znašati maks. 4 CM-odstotke pri kakovosti betona do C30/37 in maks. 3 CM-odstotke pri betonu C35/45, izmerjeno

Tehnični list

StoPma DL 300

z napravo CM.
 Temperatura podlage večja od 0 °C in 3 K nad rosiščem.
 Povprečna natezna adhezijska trdnost 1,5 N/mm²
 Najmanjša posamezna vrednost natezne adhezijske trdnosti 1,0 N/mm²

Priprave	Podlago je treba pripraviti z ustreznimi mehanskimi postopki, kot npr. peskanje s kroglicami, rezkanje in naknadno peskanje s kroglicami ali peskanje s trdnimi peskalnimi sredstvi ali brušenje z diamantom. Globine hrapavosti > 1,5 mm je treba zmanjšati npr. z brusilnikom z diamantno ploščo. Praskano glajenje v sistemu ni možno. StoPma GH 300 se ne sme napolniti. Za profiliranje večjih poglobitev ali manjkajočih mest in za izdelavo naklona se smejo izključno uporabljati sistemsko združljivi malti StoCrete PCC Mörtel in StoPox Mörtel standfest. Informacije o sistemsko združljivih PCC maltah najdete v tehničnem informacijskem centru InfoCenter podjetja StoCretec
-----------------	---

Obdelava			
Temperatura obdelave	minimalna obdelovalna temperatura: 0 °C najvišja temperatura obdelave: +30 °C		
Čas obdelave	Pri +20 °C: pribl. 15 minut		
Mešalno razmerje	Potrebna količina katalizatorja je odvisna od temperature materiala in podlage. 30 °C 0,8 masnega deleža izdelka StoPma KAT 300 (40 g/vedro s 5 kg) 20 °C 1,0 masnega deleža izdelka StoPma KAT 300 (50 g/vedro s 5 kg) 10 °C 2,0 masnega deleža izdelka StoPma KAT 300 (100 g/vedro s 5 kg) 0 °C 3,0 masnega deleža izdelka StoPma KAT 300 (150 g/vedro s 5 kg)		
Priprava materiala	StoPma DL 300 temeljito premešajte, da se parafin enakomerno porazdeli. Za obdelavo na močno nagnjenih ali navpičnih površinah se lahko izdelek StoPma DL 300 pripravi z do 2,0 masnega deleža (100 g/5 kg v vedru) izdelka StoDivers ST. Aditiv StoDivers ST je treba pred dodajanjem katalizatorja umešati v osnovno komponento in homogenizirati. Nato dodajte natančno odmerjeno količino katalizatorja. S počasi delujočim mešalnikom (največ 300 vrt/min) temeljito mešajte. Mešajte vsaj 1 minuto. Obdelajte takoj.		
Poraba	Izvedba	Pribl. poraba	
		0,7	kg/m ²

Tehnični list

StoPma DL 300

Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.

Nanašanje

1. Nanos temeljnega premaza: glej Tehnični list StoPma GH 300
 2. Zatesnitev: glej Tehnični list StoPma EZ 300
 3. Nanos premaza: StoPma DL 300 izlijte na površino in ga porazdelite z valjčkom. Ne odzračite z bodičastim valjem!
- Poraba: pribl. 0,7 kg/m²
4. Posipavanje delcev: StoChips 1 mm posipajte v majhnem presežku.
- Poraba StoChips 1 mm: pribl. 0,6 g/m²
- StoPma DL 300 se lahko obdelava po 90 minutah. Previsne robove izdelka StoChips 1 mm pred obdelavo odlomite. Posesajte površino.

Čiščenje orodja

Po uporabi takoj očistite s StoDivers EV 100 oz. StoCryl VV. Pred ponovno uporabo orodja, počakajte 30 minut, da se ohladi.

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo

napotek:
Odkvisno od barvnega odtenka je morebiti potrebno več delovnih korakov.

Pri sistemskih konstrukcijah s preverjeno protizdrsnostjo priporočamo StoQuarz 0,3–0,8 mm kot pesek za vmesni posip. Druge vrste peska imajo drugačne lastnosti: lastno barvo, sestavo, obliko zrn in presejalno krivuljo. Naslednjih učinkov ni mogoče popolnoma izključiti pri uporabi drugih vrst peska:

- Nastanek črt na zgornjem tesnilu.
- Drugačne protizdrsne lastnosti.

V primeru dvoma zato priporočamo, da izdelate in ocenite vzorčno površino.

Splošni napotki za obdelavo so na voljo na www.stocretec.de in v prilogi najnovejšega tehničnega priročnika.

Dobava

Barvni odtenek RAL 7023, 7032, 7035, 7038

Pakiranje Pločevinasto vedro

Številka artikla

Oznaka

Pakiranje

Tehnični list

StoPma DL 300

09324-002	StoPma DL 300 getönt	5 kg pail
09324-006	StoPma DL 300 RAL7038	5 kg pail
09324-005	StoPma DL 300 RAL7023	5 kg pail
09324-004	StoPma DL 300 RAL7035	5 kg pail
09324-003	StoPma DL 300 RAL7032	5 kg pail

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja Skladiščiti zaščiteno pred zmrzaljo in na suhem. Zaščititi pred neposrednimi sončnimi žarki. Preprečite temperature, večje od +25 °C.

Rok skladiščenja V originalni posodi do ... (glejte embalažo).

Oznaka

Produktna skupina Premazovanje

Varnost

Ta izdelek mora biti označen po veljavni Uredbi ES.
Pri prvem nakupu prejmete varnostni list ES.
Prosimo, upoštevajte navodila v zvezi z uporabo izdelka, njegovim hranjenjem in odlaganjem.

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu je, da se zagotovi ustrezna običajna uporaba oziroma običajna uporabnost izdelka, in temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve je uporaba na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedANJI tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com