


Tehnični list

StoPox HVP O

EP-sredstvo za temeljni premaz, zapora proti olju



Značilnosti

Uporaba

- na zunanjih površinah izpostavljenih vremenskim vplivom in znotraj
- na talnih površinah
- vlažne, očiščene cementno vezane podlage
- kot temeljni premaz z oljem kontaminiranih podlag po predhodnem čiščenju podlage
- posipan pod pod EP-premazi in PUR-premazi

Lastnosti

- zelo dober oprijem na podlagi
- visoka kapilarna aktivnost
- visok učinek zapore pred kapilarno naraščajočimi umazanijami z oljem

Videz

- mlečno motna

Posebnosti/napotki

- izdelek ustreza EN 1504-2
- izdelek ustreza EN 13813

Tehnični podatki

Merilo	Standard/navodilo za preskušanje	Vrednost/ Enota	Napotki
Sprijemna trdnost	EN 1542	> 2,0 MPa	
Viskoznost (pri 23 °C)	EN ISO 3219	400 - 600 mPa.s	mešanica

Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.

Napotki za obdelavo

Zahteve

Naoljene, mat vlažne, cementno vezane podlage

Zahteve za podlago:

Podlaga mora biti suha ali vlažna, nosilna in brez ločilno delujočih, značilnih ali tujih snovi.

Manj trdne sloje in obloge gošče je treba odstraniti.

Suho ali vlažno v skladu z opredelitvijo direktive o popravilu 2001-10.

Tehnični list

StoPox HVP O

Temperatura podlage višja od +8 °C in 3 K nad rosiščem.
Povprečna natezna adhezijska trdnost 1,5 N/mm²
Najmanjša posamezna vrednost natezne adhezijske trdnosti 1,0 N/mm²

Priprave

Podlago je treba pripraviti z ustreznimi mehanskimi postopki, kot npr. peskanje s kroglicami, rezkanjem in naknadno peskanje s kroglicami ali obdelava s curkom iz trdih delcev.

Zaradi posebne problematike podlag, onesnaženih z oljem, priporočamo, da se posvetujete z našo tehnično svetovalno službo.

Betonske podlage, onesnažene z oljem, je treba najprej očistiti z emulzijskim čistilnim sredstvom (odstranjevalec olja HVPO, podj. Fa. Schencking & Bury) v skladu s predpisom proizvajalca, po potrebi večkrat.
Potem površino znova temeljito očistite s ščetko in čisto vodo in jo mokro posesajte, po potrebi večkrat.
Odpadno vodo je treba prestreči in jo odstraniti v skladu s predpisi.

Obdelava

Temperatura obdelave

najnižja temperatura obdelave: +8 °C
najvišja temperatura obdelave: +30 °C
maks. pri relativni vlažnosti zraka 85 %

Čas obdelave

Pri +10 °C: pribl. 120 minut
Pri +23 °C: pribl. 60 minut
Pri +30 °C: pribl. 30 minut

Mešalno razmerje

komponenta A : komponenta B = 100,0 : 12,5 masnega dela

Priprava materiala

Komponenta A in komponenta B bosta dobavljeni v določenem mešalnem razmerju in se zmešata v skladu z naslednjimi navodili. Zmešajte komponento A, nato dodajte celotno komponento B.
S počasno se vrtečim mešalom (največ 300 vrt/min.) komponentno temeljito zmešajte, tako da nastane homogena masa brez gostin. Obvezno dobro premešajte tudi ob straneh in na dnu, da se trdilo enakomerno porazdeli. Mešajte vsaj 3 minute.
Po mešanju prelijte v čisto posodo in ponovno premešajte.
Ne obdelujte iz dostavljene posode!

Temperatura posameznih komponent mora biti pri mešanju vsaj +15 °C.

Poraba

Način uporabe

Pribl. poraba

kot sredstvo za temeljni premaz, odvisno od podlage

0,6 - 1,0 kg/m²

Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in

Tehnični list

StoPox HVP O

konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.

Struktura nanosa

sredstvo za temeljni premaz za z oljem kontaminirane podlage
1. priprava podlage
2. Sredstvo za temeljni premaz StoPox HVP O/posipanje.

Nanašanje

z oljem kontaminirane podlage

1. priprava podlage (postopek čiščenja podjetja Schencking & Bury)
Betonske podlage, onesnažene z oljem, je treba najprej očistiti z emulzijskim čistilnim sredstvom (odstranjevalec olja HVPO, podj. Fa. Schencking & Bury) v skladu s predpisom proizvajalca, po potrebi večkrat. Glejte pod Priprava podlage.

alternativno lahko celotno pripravo podlage prevzame podjetje BioVersal (www.bioversal.de)

2. sredstvo za temeljni premaz
StoPox HVP O se z gumijastim drsnikom/impregnacijsko krtačo nanese neposredno na mat vlažno in očiščeno betonsko podlago.
V nasprotnem primeru ponovno izstopajoče olje prepreči oprijem sredstva za temeljni premaz na podlagi.

poraba mešanice: pribl. 0,6–1,2 kg/m², glede na hrapavost podlage

posipanje z izdelkom StoQuarz 0,6–1,2 mm

poraba: pribl. 1,0–1,5 kg/m²

Po posipavanju je mogoče sredstvo za temeljni premaz predelati z dodatnimi StoPox-premazi.

(*) vaša kontaktna oseba
Karl-Jürgen Schencking, Alte Ziegelei 12, 85386 Eching
tel. +49 8133 91 33, faks +49 8133 91 34, GSM +49 177 477 57 77

e-naslov. Schencking@Schencking-Bury.de

Sušenje, strjevanje in čas ponovne obdelave

čas predelave:
pri +10 °C: pribl. 28 h
pri +23 °C: pribl. 10 h
pri +30 °C: pribl. 8 h

Tehnični list

StoPox HVP O

Čiščenje orodja StoCryl VV/StoDivers EV 100

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo Izjavo(e) o lastnostih prejmete v tehničnem informacijskem centru InfoCenter podjetja StoCretec.
Splošni napotki za obdelavo so na voljo na www.stocretec.de in v prilogi najnovejšega tehničnega priročnika.

Razred obrabe, naveden v CE-oznaki, se nanaša na gladko, neposuto oblogo.

Dobava

Pakiranje vedro in pločevinka

Številka artikla	Oznaka	Pakiranje
14185/011	StoPox HVP O Set	15 kg set
14185/009	StoPox HVP O Set	30 kg set
14185/007	StoPox HVP O Combi	5 kg combi

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja Hraniti na suhem in na varnem pred zmrzaljo; izogibati se neposrednemu vplivu sončnih žarkov.

Rok skladiščenja V originalni posodi do ... (glejte embalažo).

Oznaka

Produktna skupina Sredstvo za temeljni premaz

Varnost

Ta izdelek mora biti označen po veljavni Uredbi ES.
Pri prvem nakupu prejmete varnostni list ES.
Prosimo, upoštevajte navodila v zvezi z uporabo izdelka, njegovim hranjenjem in odlaganjem.
Ravnanje z epoksidnimi smolami: "Praktična navodila za ravnanje z epoksidnimi smolami" in poročilo o preskusu: "Poročilo o preskusu učinkovitosti osmih rokavic za zaščito pred kemikalijami pri zaščiti pred EP-premazi",
Rokavice: "Rokavice za ravnanje z epoksidnimi smolami brez topil" in
Zaščitne rokavice: "Pravilna uporaba zaščitnih rokavic"
<https://www.bgbau.de/themen/sicherheit-und-gesundheit/gefahrstoffe/umgang-mit-epoxidharzen/>

Izdal:
BG BAU – Poklicno združenje gradbeništva
Hildegardstraße 29/30, 10715 Berlin

Tehnični list

StoPox HVP O

Tel. (+49) 30 85781-0, faks (+49) 800 6686688-37400, www.bgbau.de

Priročnik za načrtovanje ureditve gradbišča: "Gospodarna in varna ureditev gradbišča"

Izdal:

Zvezni zavod za varstvo pri delu in medicino dela (BAuA)

Friedrich-Henkel-Weg 1-25, D-44149 Dortmund

Tel. (+49) 231 9071-0, faks (+49) 231 9071-2454,

E-pošta: poststelle@baua.bund.de, spletna stran: www.baua.de

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu je, da se zagotovi ustrezna običajna uporaba oziroma običajna uporabnost izdelka, in temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve je uporaba na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanja tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com