


Tehnični list

StoPrep Contact

Vezni sloj za gladke podlage



Značilnosti

Uporaba	• zunaj • znotraj • kot vezni sloj za omete, lepila in izravnalne mase • kot vezni sloj za mavec, apneni omet in apneni cementni omet • na gladkih, nevpojnih stenskih površinah in stropnih površinah, npr. na gladkem betonu, lesenih ivernih ploščah, mavčno kartonskih ploščah in keramičnih ploščah
----------------	--

Lastnosti	• omogoča oprijem • polnjen • odporna proti alkalijam
------------------	---

Videz	• mat
--------------	-------

Tehnični podatki

Merilo	Standard/navodilo za preskušanje	Vrednost/ Enota	Napotki
Gostota	EN 1062-3	1,4 - 1,6 g/cm ³	
Oprijemna natezna trdnost na betonu	EN 1542	0,8 - 1,4 N/mm ²	

Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.

Napotki za obdelavo

Zahteve	Podlaga na splošno: - Trdna, suha, čista, nosilna - Brez maščob in prahu - Brez oblog veziva, solitra in ločilnih sredstev Zahteve za vezni sloj za mavčni omet na betonu: - Pri mavčni malti in suhi malti po DIN EN 13279-1 beton pod površino ne sme več biti suh. Oddajanje vlage betona: - Pod ugodnimi pogoji: 4 tedne po izdelavi ali opaženju
----------------	--

Tehnični list

StoPrep Contact

- Pod neugodnimi pogoji: najmanj 8 tednov po izdelavi ali opaženju

Vsebnost vlage:

- Vsebnost vlage betonske podlage izmerite z napravo CM.
- Vsebnost vlage pri betonu: maks. 3 masni deleži v najbolj zgornjih 2–3 cm
- Pri previsoki vlagi v betonu premazovanje ni dovoljeno.
- Preprečite vzpenjanje vode. To lahko po nanosu premaza privede do škode.

Glejte podrobne in dodatne navedbe:

- Tehnični list 2: Mavčni ometi in ometi z vsebnostjo mavca na betonu, nemško združenje Izgradnja in fasade pri osrednjem nemškem gradbeniškem združenju, industrijska skupina za gradbeni mavec pri združenju Bundesverband der Gipsindustrie e.V.

Priprave

1. Preverite nosilnost obstoječega premaza.
2. Odstranite premaze, ki niso nosilni.
- Obloge veziva odstranite z jekleno metlo in jih s strgalom obdelajte do hrapavosti, po potrebi jih peskajte s peskom.
3. Po potrebi podlago očistite.

Obdelava

Temperatura obdelave

Temperatura podlage in zraka:
najnižja temperatura: +5 °C
Najvišja temperatura: +30 °C

Priprava materiala

Uporaba kot vezni sloj, ki se lahko nanese z valjčkom in brizganjem:

- Za mavčni omet v notranjih prostorih brez dodatka cementa.
- 1. Izdelek razredčite z največ 10 % vode.
- 2. Material pred uporabo dobro premešajte.

Posebna uporaba kot vezni sloj, ki se lahko nanese z valjčkom in premazovanjem, npr. na glaziranih ploščicah:

- Za mineralne lepilne malte in armirne malte.
- 1. Zmešajte material s pribl. 20 masnimi deleži cementa CEM I, cementa CEM II v skladu z DIN EN 197-1 ali izdelka StoFlexyl Cement, tako da nastane homogena masa brez grudic.
- 2. Izdelek razredčite z največ 10 % vode.

Uporaba kot vezni sloj za nanos z lopatico, vodoravno obdelan z zobato gladilko:

- Za mineralne lepilne malte in armirne malte ter malte za omete po EN 998-1
- 1. Zmešajte material s pribl. 35–40 masnimi deleži cementa CEM I, cementa CEM II po DIN EN 197-1 ali izdelka StoFlexyl Cement, tako da nastane homogena masa brez grudic.

Poraba

Način uporabe

Pribl. poraba

premazovanje, valjanje

0,20 - 0,40

kg/m²

Tehnični list

StoPrep Contact

kot brizgani nanos	0,40 - 0,60	kg/m ²
z zobato gladilko (4 x 4)	1,50 - 2,00	kg/m ²

Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.

Struktura nanosa	temeljni premaz: - Odvisno od vrste in stanja podlage. Vezni sloj: - StoPrep Contact: priprava materiala glede na namen predelave predelava: - Mavčni omet na stropu predelajte enoplastno. Maksimalna debelina ometa: 15 mm. - Če so potrebne večje debeline ometa, je treba uporabiti nosilce ometa.
Nanašanje	premazovanje, valjanje, nanos z zobato lopatiko, mokro brizganje/obdelava z vijačno črpalko
Sušenje, strjevanje in čas ponovne obdelave	Sušenje in strditev: - Izdelek se fizikalno suši tako, da voda izpareva. Naslednji faktorji upočasnijo sušenje in strditev pred morebitno obdelavo: - visoka zračna vlaga - nizke temperature - neugodne vremenske razmere Obdelava je mogoča šele čez 12 ur pod naslednjimi pogoji: - temperatura podlage in zraka: +20 °C - relativna zračna vlaga: 65 %
Čiščenje orodja	Po uporabi takoj očistite z vodo.

Dobava

Barvni odtenek	bela
	Brez cementa: prozoren, rahlo pigmentiran. S cementom: cementno siv.

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja	Skladiščiti v trdno zaprti originalni posodi na hladnem in zaščiteno pred zmrzaljo. Zaščititi pred neposrednimi sončnimi žarki.
Rok skladiščenja	Najboljša kakovost v neodprti originalni posodi je zagotovljena pri upoštevanju

Tehnični list

StoPrep Contact

pogojev skladiščenja do poteka maksimalnega obdobja skladiščenja. Tega najdete pri št. šarže na posodi.

Razlaga št. šarže:

1. številka = zadnja številka leta, 2. + 3. številka = koledarski teden

Primer: 6450013223 – obdobje skladiščenja do konca 45. koledarskega tedna v letu 2026

Vsebinsko odprte posode je treba kmalu porabiti. Vnesene nečistoče, npr. zaradi umazanega orodja, lahko skrajšajo uporabnost.

Oznaka

Produktna skupina Sredstvo za temeljni premaz

Sestava

po smernici VdL – barve za objekte
polimerna disperzija
mineralna polnila
voda
gliholeter
zgoščevalno sredstvo
odstranjevalec pene
zaščitno sredstvo za skladiščenje na osnovi 1,2-benzisotiazolin-3-ona (BIT)
zaščitno sredstvo za skladiščenje na osnovi bronopola (INN)

Varnost

Upoštevajte varnostni list!

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanja tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com