


Tehnični list

StoPrep Isol

Voden, izolacijski kationski prednamaz



Značilnosti

Uporaba

- zunaj
- znotraj
- kot izolacijski premaz in osnovni premaz za sledeče disperzijske barve, silikatne barve in barve s silikonsko smolo v notranjih prostorih
- kot izolacijski premaz in osnovni premaz za sledeče disperzijske barve in barve s silikonsko smolo na zunanjih področjih
- za alkalne podlage
- za podlage, onesnažene z nikotinom
- za podlage z vodnimi madeži

Lastnosti

- zelo dobro izolira
- zelo dober oprijem
- izolira pri madežih zaradi alkalnosti in razlikah barvnih odtenkov pri zaključnem premazu
- izolira pri madežih nikotina, madežih saj, madežih vode
- izolira pri lesnih sestavinah, ki povzročajo spremembe barve, npr. lignin pri lesenih ivernih ploščah, mavčno kartonskih ploščah
- se hitro suši zaradi kationskega veziva
- zmanjša se vpojnost podlage
- omogoča oprijem
- z malo vonja

Tehnični podatki

Merilo	Standard/navodilo za preskušanje	Vrednost/ Enota	Napotki
Gostota	EN ISO 2811	1,3 - 1,5 g/cm ³	

Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.

Napotki za obdelavo

Zahteve

Podlaga na splošno:

Tehnični list

StoPrep Isol

- Trdna, suha, čista, nosilna
- Brez maščob in prahu
- Brez oblog veziva in ločilnih sredstev

Priprave	1. Podlago pred obdelavo preverite in presodite. Preverite nosilnost obstoječega premaza. 2. Odstranite premaze, ki niso nosilni.
-----------------	--

Obdelava

Temperatura obdelave	Temperatura podlage in zraka: najnižja temperatura: +5 °C najvišja temperatura: +30 °C
-----------------------------	--

Priprava materiala	1. Izdelek dobro premešajte. Napotek: Izdelek je pripravljen za obdelavo. Izdelka ni dovoljeno razredčiti. 2. Potrebno količino za obdelavo presipajte v čisto posodo. Priporočilo: izdelek obdelajte z valjčkom za enkratno uporabo in čopičem. 3. Materiala v originalni posodi ne onesnažite. Napotek: - Material se zaradi onesnaženja zgosti in ni več uporaben. - Onesnaženega materiala ni več mogoče skladiščiti.
---------------------------	--

Poraba	Način uporabe	Pribl. poraba	
	na nanos premaza	0,10 - 0,19	l/m ²
Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.			

Struktura nanosa	vmesni premaz: - Izdelek nanesite nerazredčen. - Odvisno od vrste in stanja podlage ter intenzivnosti izolacijske snovi nanesite še drugi premaz. - Pri starih mavčno kartonskih ploščah in lesenih ivernih ploščah bo morda potreben še drugi premaz. zaključni premaz: - notranje barve in zunanje barve podj. Sto
-------------------------	---

Nanašanje	premazovanje, valjanje
------------------	------------------------

Tehnični list

StoPrep Isol

Sušenje, strjevanje in čas ponovne obdelave

Sušenje:

- Izdelek se fizikalno suši tako, da voda izpareva.

Naslednji dejavniki vplivajo na sušenje in strditev pred morebitno obdelavo:

- visoka zračna vlaga
- nizke temperature
- neugodne vremenske razmere

Čiščenje orodja

Po uporabi takoj očistite z vodo.

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo

Izdelka ne nanašajte na železo, jeklo in vlažne podlage. Izdelek je omejeno vremensko odporen in ne sme biti izpostavljen dežju. Izdelek na zunanjem področju hitro obdelajte s prekrivnim premazom.

Pri uporabi v kopalnici in sanitarijah:

- Izdelek je primeren samo za površine z razredom vpliva vode W0-I (majhen vpliv vode).
- Upoštevajte razrede vpliva vode v skladu z DIN 18534-1:2017-04 in v skladu s tehničnim listom št. °5 nemškega združenja Bundesverband der Gipsindustrie e.V..

Dobava

Barvni odtenek

bela

Možnost niansiranja

brez možnosti toniranja

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja

Hraniti na suhem.
Skladiščiti dobro zaprto in zaščiteno pred zmrzaljo.

Rok skladiščenja

Odperto posodo hitro porabite.

Najboljša kakovost v originalni posodi je zagotovljena do poteka maksimalnega obdobja skladiščenja. Tega najdete pri št. šarže na posodi.

Razlaga št. šarže:

1. številka = zadnja številka leta, 2. + 3. številka = koledarski teden

Primer: 6450013223 obdobje skladiščenja do konca 45. koledarskega tedna v letu 2026

Oznaka

Produktna skupina

Prednamaz

Tehnični list

StoPrep Isol

Sestava

po smernici VdL – barve za objekte
polimerna disperzija
titanov dioksid
silikatna polnila
voda
zgoščevalno sredstvo
disperzijsko sredstvo
odstranjevalec pene
površinski aditiv
zaščitno sredstvo za skladiščenje na osnovi CIT/MIT 3:1

Varnost

Upoštevajte varnostni list!
Varnostni napotki se nanašajo na neobdelan izdelek, pripravljen na obdelavo.

EUH210

Varnosti list na voljo na zahtevo.

EUH208

Vsebuje reakcijska zmes: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [št. ES 247-500-7] in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [št. ES 220-239-6] (3: 1). Lahko povzroči alergijski odziv.

Pri tem gre za konzervirna sredstva.
Preprečite stik s kožo in očmi.

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.
O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedANJI tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69

Tehnični list

StoPrep Isol

SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com