


Tehnični list

StoPrep Vapor

Dvokomponentna, premazovalna parna zapora, ki se lahko nanesti z valjčkom



Značilnosti

Uporaba

- znotraj
- za vse vrste mokrih in vlažnih prostorov (bazeni in kopališča, prhe, industrijski vlažni prostori, savne ipd.)

Lastnosti

- tekoča parna zapora
- tiksotropno pripravljena
- mogoče nanesti brez izgube
- dober oprijem premaza

Videz

- grobo strukturirana površina

Tehnični podatki

Merilo	Standard/navodilo za preskušanje	Vrednost/Enota	Napotki
Ekvivalentna debelina zračne plasti za difuzijo	EN ISO 7783	46 m	pri 3 nanosih premaza
Gostota (zmes 23 °C)	EN ISO 2811	1,02 - 1,08 g/cm ³	

Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.

Napotki za obdelavo

Zahteve

Podlaga mora biti trdna, suha, čista, nosilna in brez sintranih slojev, cvetenja ter ločilnih sredstev. Zaradi vlage oz. podlage, ki se še ni popolnoma vezala, lahko pride do poškodb v nadaljnjih slojih, npr. do nastajanja mehurčkov in razpok. Zato ga ne nanašajte na vlažne ali umazane podlage.

Priprave

Stare podlage:
odstranite razrahljane dele premaza, nenosilne stare sloje in premaze ter jih naknadno očistite (mehansko ali s primernimi sredstvi za odstranjevanje barv in lakov).

Omet skupin malte PG II + III:
čvrste, normalno vpojne podlage premažite brez predhodne obdelave. Na grobo poroznih, močno vpojnih ometih, s katerih se drobi pesek, nanesite en temeljni

Tehnični list

StoPrep Vapor

premaz z izdelkom StoPrim Plex.

Mavčni in gotovi ometi skupin malte PG IV (ne za skupino malte IV d) + V:
temeljni premaz z izdelkom StoPrim Plex.

Mavčne gradbene plošče:
pri vpojnih ploščah izvedba temeljnega premaza z izdelkom StoPrim Plex.

Mavčno kartonske plošče:
površino mavčnega kartona vključno z obrušeni nanosi izravnalne mase z
izdelkom StoPrim Plex pripravite na poznejše premazovanje.

Pri razširjanju porumenelosti je treba nanesti dodatni zaporni premaz z izdelkom StoPrep Isol (glejte Tehnični list BFS 12). V skladu s podatki industrije, ki izdeluje mavčno kartonske plošče, lahko na površinah mavčnega kartona, ki so bile dlje časa izpostavljene svetlobi, pride do obarvanja in s tem do naknadnih sprememb barve krovnih ometov in barvnih premazov. Da bi lahko ocenili možne nevarnosti, priporočamo poskusni premaz na več območjih plošč, vključno z območji z izravnalno maso.

Premaz za premoščanje razpok v skladu z delom C predpisov VOB, odstavkom 3.2.1.2 standarda DIN 18363 je zagotovljen z armiranjem po celotni površini, npr. z izdelkom StoTap Pro 100 S oz. StoTap Pro 100 P.

Beton:
odstranite umazanijo od opaznega olja, masti in voska. Majhne napake in luknjice popravite s StoLevell In Z. Nanesite temeljni premaz z izdelkom StoPrim Plex.

Porobeton:
temeljni premaz z izdelkom StoPrim Plex in gladka izravnava z lopatico.

Viden zid iz opeke:
nanesite temeljni premaz z izdelkom StoPrim Plex.

Lesne, lesenitne, iverne in vezane plošče:
povoskane plošče ustrezno pripravite. Nanos temeljnega premaza z izdelkom StoPrim Plex ali Sto-Aquagrund.

Nosilni premazi:
na mat, šibko vpojne premaze nanašajte neposredno. Sijajne površine in sloje lakov pobrusite do hrapavosti in nanesite vmesni premaz z izdelkom StoPrim Color. Sredstvo za temeljni premaz StoPrim Plex pri močno vpojnih starih disperzijskih premazih.

Stari apneni in mineralni barvni nanosi ter premazi:
če je mogoče, jih odstranite mehansko in s površin odstranite prah. Nanesite temeljni premaz z izdelkom StoPrim Plex.

Premazi z barvami z lepilom:
temeljito operite in nadaljujte z obdelavo glede na podlago.

Tehnični list

StoPrep Vapor

Tapete, ki niso trdno prilepljene:
v celoti jih odstranite. Sperite ostanke lepila in makulature. Zapolnite luknje s StoLevell Fill in ustrezno nadaljujte obdelavo.

Površine, ki so jih napadle plesni:
odstranite obloge plesni z mokrim čiščenjem (npr. krtačenjem ali praskanjem). Naknadna obdelava z izdelkom StoPrim Fungal. Sredstvo za temeljni premaz odvisno od vrste in kakovosti podlage.

Površine z madeži od nikotina, vode, saj ali masti:
površine operite z vodo z dodatkom gospodinjskega čistila, ki topi maščobe, pustite, da se dobro posušijo, in jih skrtajte. Nanesite izolacijski temeljni premaz z izdelkom StoPrim Isol, odvisno od stanja je treba sredstvo za temeljni premaz morebiti nanesti dvakrat.

Pri premazovanju z akrilnimi fugirnimi in tesnilnimi masami lahko zaradi večje prožnosti akrilne tesnilne mase nastanejo razpoke in/ali spremembe barve v premaznem sredstvu. Zaradi različnih izdelkov na trgu morate v posameznem primeru sami opraviti poskuse za oceno oprijema.

Kljub navedenim sestavam in predlogom premazov mora obdelovalec na lastno odgovornost preveriti in oceniti podlago.

Obdelava

Temperatura obdelave najnižja temperatura obdelave in podlage: +8 °C

Čas obdelave pribl. 20 minut

Mešalno razmerje Komponenta A : komponenta B = 6,9: 3,1 masnih enot

Priprava materiala Komponenta A in komponenta B bosta dobavljeni v določenem mešalnem razmerju in se zmešata v skladu z naslednjimi navodili. Komponento A premešajte, potem dodajte celotno komponento B. S počasi delujočim mešalnikom (največ 300 vrt/min) temeljito mešajte, dokler ne nastane homogena masa brez grudic. Obvezno dobro premešajte tudi ob straneh in na dnu, da se trdilo enakomerno porazdeli. Trajanje mešanja pribl 5 minut. Ne obdelujte iz dostavljene posode! Po mešanju prelijte v čisto posodo in še enkrat dobro premešajte. Temperatura posameznih komponent mora pri mešanju znašati najmanj +12 °C.

Poraba

Način uporabe

Pribl. poraba

pri 2 nanosih premaza

0,60

kg/m²

pri 3 nanosih

0,90

kg/m²

Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne

Tehnični list

StoPrep Vapor

podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.

Struktura nanosa

sredstvo za temeljni premaz (če je potrebno):
Odkvisno od vrste in stanja podlage.
kremen StoSilent Prep

vmesni premaz:
StoPrep Vapor v 2 ali 3 premazih

vmesni premaz 2:
kremen StoSilent Prep

Glede na želeni videz je morebiti treba nanesti izravnalno maso, da bi vzpostavili ravno podlago.

Nanašanje

premazovanje, valjanje

Po premešljanju lahko vmesni premaz nanesete z valjčkom ali čopičem.
Upoštevajte čas obdelave!

Na horizontalnih površinah se smiselno priporoča gumijasti drsnik; tukaj se nato material z naknadnim valjanjem enakomerno porazdeli.

Poleg temperature podlage je načeloma za obdelavo reakcijskih umetnih snovi odločilnega pomena temperatura podlage. Pri nizkih temperaturah kemične reakcije načeloma potekajo pozneje!

S tem se podaljšajo tudi časi obdelave, možnosti nadaljnje obdelave in pohodnosti. Istočasno se s tem zaradi povečane viskoznosti lahko poveča poraba.

Pri visokih temperaturah se kemične reakcije pospešijo, tako da se zgoraj omenjeni časi ustrezno skrajšajo.

Za popolno strditev reakcijske umetne snovi povprečna temperatura podlage ne sme biti manjša od najnižje temperature obdelave in objekta.

Za nadaljnje nanašanje premazov se nanese izdelek StoPrep Contact ali StoSilent Prep kot temeljni premaz za izboljšanje oprijema. Poraba materiala pribl. 0,6 kg/m² (glejte tehnični list).

Sušenje, strjevanje in čas ponovne obdelave

Strjeno po pribl. 7 dneh.

Pri temperaturi zraka in podlage +20 °C in 65 % relativne zračne vlage: možnost nadaljnje obdelave po pribl. 6–24 urah.

Čiščenje orodja

Po uporabi takoj očistite s StoDivers EV 100.

Tehnični list

StoPrep Vapor

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo

Izdelki se izročijo samo komercialnim uporabnikom. Akustične vrednosti akustičnih izdelkov Sto, navedene v tehničnih listih, so zagotovljeni samo pri strokovni izvedbi.

Uporaba na površinah z vplivom vode:

- Razredi vpliva vode v skladu z DIN 18534-1:2017-04 in v skladu s tehničnim listom št. 5 nemškega združenja Bundesverband der Gipsindustrie e.V.
- Izdelek je primeren samo za površine z razredom vpliva vode W0-I (majhen vpliv vode).

Dobava

Pakiranje vedro in pločevinka

	Številka artikla	Oznaka	Pakiranje
	00896-002	StoPrep Vapor Komp. B	3,1 kg tin
	00895-002	StoPrep Vapor Komp. A	6,9 kg pail
	00895/002	StoPrep Vapor Set	10 kg set

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja Skladiščiti v trdno zaprti originalni posodi na hladnem in zaščiteno pred zmrzaljo. Zaščititi pred neposrednimi sončnimi žarki.

Rok skladiščenja Najboljša kakovost v neodprti originalni posodi je zagotovljena pri upoštevanju pogojev skladiščenja do poteka maksimalnega obdobja skladiščenja. Tega najdete pri št. šarže na posodi.
Razlaga št. šarže:
1. številka = zadnja številka leta, 2. + 3. številka = koledarski teden
Primer: 6450013223 – obdobje skladiščenja do konca 45. koledarskega tedna v letu 2026
Vsebinsko odprte posode je treba kmalu porabiti. Vnesene nečistoče, npr. zaradi umazanega orodja, lahko skrajšajo uporabnost.

Oznaka

Produktna skupina Parna zapora

Sestava po smernici VdL – barve za objekte, komp. A.; epoksidna smola, reaktivno razredčilo, zgoščevalno sredstvo, odstranjevalec pene, površinski aditiv, komp. B.; poliamin

Varnost

Ta izdelek mora biti označen po veljavni Uredbi ES.
Upoštevajte varnostni list!
Varnostni napotki se nanašajo na neobdelan izdelek, pripravljen na obdelavo.

Tehnični list

StoPrep Vapor

Povzroča draženje kože. Lahko povzroči alergijski odziv kože. Povzroča hudo draženje oči. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Ne vdihavati hlapov. Nositi zaščitne rokavice/ zaščito za oči/ zaščito za obraz. Če draženje oči ne preneha: poišcite zdravniško pomoč/ oskrbo. Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poišcite zdravniško pomoč/ oskrbo. Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo. Vsebino/posodo zavreči skladno z dovoljenjem ali oddati na komunalno zbiralno središče.

komponenta B

Zdravju škodljivo pri zaužitju. Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Lahko povzroči alergijski odziv kože. Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti ob zaužitju. Ne vdihavati hlapov. Nositi zaščitne rokavice/ zaščitno obleko/ zaščito za oči/ zaščito za obraz. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali prho. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika. PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Ne izzivati bruhanja. Vsebino/posodo zavreči skladno z dovoljenjem ali oddati na komunalno zbiralno središče.

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanja tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com