


Tehnični list

StoPrim Activ

Dvokomponenten protikorozijski temeljni premaz za izboljšanje oprijema na osnovi epoksidne smole



Značilnosti

Uporaba

- zunaj in znotraj
- kot temeljni premaz za izboljšanje oprijema za npr. plošče iz steklenih vlaken in vlakneno cementne plošče, kot protikorozijska zaščita (zunaj), kovino, les in lesne materiale, prašno lakiranje
- po strditvi je možna obdelava z organskimi barvami ali barvami, vezanimi s silikonsko smolo
- pri naslednjih nanosih ometa je treba nanesti optimizirane vmesne premaze izdelka Sto-Putzgrund

Lastnosti

- omogoča zelo dober oprijem
- zelo visoka protikorozijska zaščita
- dvokomponentni

Videz

- svilnato sijajen v skladu z EN 13300

Tehnični podatki

Merilo	Standard/navodilo za preskušanje	Vrednost/ Enota	Napotki
Gostota		1,29 g/cm ³	komponenta A
Gostota		0,98 g/cm ³	komponenta B

Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.

Napotki za obdelavo

Zahteve

Podlaga mora biti čista, suha, brez maščob, brez ločilnih snovi in strokovno pripravljena.

Priprave

Preverite nosilnost obstoječih podlag. Odstranite premaze, ki niso nosilni.

Nepoškodovani stari lakirani premazi se temeljito očistijo in obrusijo. Aluminijasto in pocinkano pločevino je treba temeljito očistiti z brusilnim papirjem in izprati s čistilom. Pločevino je treba temeljito očistiti z brusilnim papirjem in izprati s čistilom. Les in materiali iz lesa se razredčeno premažejo s temeljnim premazom.

Tehnični list

StoPrim Activ

Obdelava

Temperatura obdelave najnižja temperatura obdelave in podlage: +10 °C
najvišja temperatura obdelave in podlage: +30 °C

Čas obdelave Pri temperaturi +20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlagi: možnost nadaljnje obdelave po pribl. 6 urah.

Mešalno razmerje Komponenta A : Komponenta B = 4,0: 1,0 masnih enot

Priprava materiala Najprej dajte v čisto posodo komponento A in nato komponento B. Skrbno mešajte z mešalnikom. Mešajte pribl. 2 minuti. Počakajte pribl. 3 minute. Dodatno mešajte pribl. 30 sekund.

Izdelek je umešan in pripravljen na obdelavo, mogoče ga je razredčiti z izdelkom StoFluid EP. 2–3-krat ga dajte v drugo posodo

Poraba	Način uporabe	Pribl. poraba
	na nanos premaza	0,08 - 0,10 l/m ²

Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.

Nanašanje premazovanje, valjanje, brezračno brizganje

Izdelek se nanaša s čopičem, valjčkom ali v postopku z brezračnim brizganjem. Mazanje in valjanje samo na malih površinah. Pri nanosu s postopkom brizganja pazite na čas obdelave. Uporabljajte orodja, odporna proti topilom.

Če se naslednji premaz izvede šele po 48-urnem sušenju, je treba StoPrim Activ pred predelavo obrusiti, da bi optimizirali lastnosti oprijema naslednjih premazov.

Sušenje, strjevanje in čas ponovne obdelave Pri temperaturi zraka in podlage +20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlagi: Popolnoma suh po 1,5 uri, nelepljiv po 2 urah, se lahko premaže po 7 urah. Čas sušenja se podaljša pri nižjih temperaturah in/ali večji zračni vlagi.

Čiščenje orodja Takoj po uporabi očistite z izdelkom StoFluid EP.

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo odstranjevanje med odpadke:
Pri odstranjevanju med odpadke upoštevajte zakonske predpise. Za reciklažo oddajte samo pločevinke brez ostankov vsebine. Pločevinko z ostanki oddajte na zbirnem mestu za stare lake.

Tehnični list

StoPrim Activ

Dobava

Barvni odtenek bela

Pakiranje pločevinka

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja Skladiščiti v trdno zaprti originalni posodi na hladnem in zaščiteno pred zmrzaljo. Zaščititi pred neposrednimi sončnimi žarki.

Rok skladiščenja Najboljša kakovost v neodprti originalni posodi je zagotovljena pri upoštevanju pogojev skladiščenja do poteka maksimalnega obdobja skladiščenja. Tega najdete pri št. šarže na posodi.
Razlaga št. šarže:
1. številka = zadnja številka leta, 2. + 3. številka = koledarski teden
Primer: 6450013223 – obdobje skladiščenja do konca 45. koledarskega tedna v letu 2026
Vsebinsko odprte posode je treba kmalu porabiti. Vnesene nečistoče, npr. zaradi umazanega orodja, lahko skrajšajo uporabnost.

Oznaka

Produktna skupina Epoksidni temeljni premaz za izboljšanje oprijema

Sestava po smernici VdL – barve za objekte, komp. A.: epoksidna smola, titanov dioksid, protikorozijsko zaščitni pigment, mineralna polnila, organska polnila, aromati, glikoleter, sredstvo za matiranje, površinski aditivkomp. B.: poliamin, aromati, alkoholi, Katalizator

Varnost

Ta izdelek mora biti označen po veljavni Uredbi ES.
Upoštevajte varnostni list!
Varnostni napotki se nanašajo na neobdelan izdelek, pripravljen na obdelavo.

Vnetljiva tekočina in hlapi. Povzroča draženje kože. Lahko povzroči alergijski odziv kože. Povzroča hudo draženje oči. Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Nositi zaščitne rokavice/ zaščito za oči/ zaščito za obraz. Nositi opremo za zaščito dihal. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali prho. Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo. Vsebinsko/posodo zavreči skladno z dovoljenjem ali oddati na komunalno zbiralno središče.

EUH211

Pozor! Pri razprševanju lahko nastanejo nevarne vdihljive kapljice. Ne vdihavajte razpršila ali meglic.

Tehnični list

StoPrim Activ

komponenta B

Vnetljiva tekočina in hlapi. Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. Povzroča draženje kože. Lahko povzroči alergijski odziv kože. Povzroča hude poškodbe oči. Lahko povzroči draženje dihalnih poti. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Nositi zaščitne rokavice/ zaščitno obleko/ zaščito za oči/ zaščito za obraz. Nositi opremo za zaščito dihal. PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Ne izzivati bruhanja. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/ prho. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika. Vsebino/posodo zavreči skladno z dovoljenjem ali oddati na komunalno zbiralno središče.

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedANJI tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com