


Tehnični list

StoPrim Micro

Koncentrat za globinski temeljni premaz na osnovi silikonske mikroemulzije, z malo topil



Značilnosti

Uporaba

- zunaj
- za mineralne podlage
- kot hidrofobirno sredstvo za temeljni premaz

Lastnosti

- utrdi mineralne podlage
- koncentrat siloksana z visoko hidrofnim učinkom
- visoka zmogljivost prodiranja vodne emulzije
- regulira vpojnost
- omogoča oprijem

Videz

- prozoren

Posebnosti/napotki

- ni primeren za mavčne podlage
- Koncentrat! pri uporabi za temeljni premaz razredčiti z vodo v razmerju 1 : 10
- zaščita občutljivih površin (steklo, marmor, lakirane površine in površine za lakiranje, itd.)

Tehnični podatki

Merilo	Standard/navodilo za preskušanje	Vrednost/ Enota	Napotki
Gostota	EN ISO 2811	0,9 - 1,1 g/cm ³	
Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.			

Napotki za obdelavo

Zahteve

Podlaga mora biti trdna, suha, čista, nosilna in brez sintranih slojev, cvetenja ter ločilnih sredstev.

Priprave

Preverite nosilnost obstoječih premazov. Odstranite premaze, ki niso nosilni. Prekrijte steklo, klinker, keramiko, naravni kamen, lakirne površine in kovine. Pobrizgana mesta takoj izperite z vodo.

Tehnični list

StoPrim Micro

Obdelava

Temperatura obdelave najnižja temperatura podlage in zraka: +5 °C
najvišja temperatura podlage in zraka: +30 °C

Čas obdelave Pri temperaturi +20 °C in 65 % relativne zračne vlage pribl. 12 ur.

Mešalno razmerje StoPrim Micro/voda = 1 : 10 kot sredstvo za temeljni premaz, 1 : 4 kot hidrofohiranje

Priprava materiala Pred obdelavo v originalni posodi dobro pretresite.
Razredčite z vodo v ustreznem mešalnem razmerju.

Poraba

Način uporabe

Pribl. poraba

na vsak premaz kot sredstvo za temeljni premaz

0,01 - 0,05

l/m²

na vsak premaz kot hidrofohiranje

0,02 - 0,10

l/m²

Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.

Struktura nanosa

Na zelo vpojnih podlagah je priporočljiv večkratni nanos mokro na mokro, da dosežete optimalno globino prodiranja.

Da bi preprečili težave pri naslednjem nanosu, je treba v 7 dneh izvesti naslednji delovni korak.

Nanašanje

premazovanje, valjanje

Lahko se nanaša in vnaša s čopičem ali pa obdelava z razprševanjem z napravo Inomat (pazite na meglico, ki nastaja pri tem).

Vsebuje reaktivne silane, ki po obdelavi kemično reagirajo in vzpostavijo hidrofohibijo. Sredstva za temeljni premaz ne smejo imeti sijočega sloja.

Sušenje, strjevanje in čas ponovne obdelave

Izdelek se suši fizikalno z izhlapevanjem vode.

Pri visoki zračni vlagi in/ali nizkih temperaturah se sušenje ustrezno podaljša.

Pri temperaturi zraka in podlage +20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlagi: možnost nadaljnje obdelave po pribl. 12 urah.

Čiščenje orodja

Po uporabi takoj očistite z vodo.

Napotki, priporočila,

Pri obdelavi zaščitite kožo in oči.

Tehnični list

StoPrim Micro

posebnosti, ostalo

Pri brizganju ali pršenju je treba uporabljati ustrezno zaščitno opremo/obleko.

Dobava

Barvni odtenek brezbarven

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja Skladiščiti v trdno zaprti originalni posodi na hladnem in zaščiteno pred zmrzaljo. Zaščititi pred neposrednimi sončnimi žarki.

Rok skladiščenja Najboljša kakovost v neodprti originalni posodi je zagotovljena pri upoštevanju pogojev skladiščenja do poteka maksimalnega obdobja skladiščenja. Tega najdete pri št. šarže na posodi.
Razlaga št. šarže:
1. številka = zadnja številka leta, 2. + 3. številka = koledarski teden
Primer: 6450013223 – obdobje skladiščenja do konca 45. koledarskega tedna v letu 2026
Vsebinsko odprte posode je treba kmalu porabiti. Vnesene nečistoče, npr. zaradi umazanega orodja, lahko skrajšajo uporabnost.

Oznaka

Produktna skupina Sredstvo za temeljni premaz

Varnost

Ta izdelek mora biti označen po veljavni Uredbi ES.
Upoštevajte varnostni list!
Varnostni napotki se nanašajo na neobdelan izdelek, pripravljen na obdelavo.

Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. Povzroča hude poškodbe oči. Lahko škoduje organom. Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Ne vdihavati meglice. Nositi zaščitne rokavice/ zaščito za oči/ zaščito za obraz. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali prho. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika. Ob požaru: Za gašenje se uporabi vodno brizgalko, peno, odporno proti alkoholu, suhe kemikalije ali ogljikov dioksid. Vsebinsko/posodo zavreči skladno z dovoljenjem ali oddati na komunalno zbiralno središče.

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

Tehnični list

StoPrim Micro

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosednji tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com