


Tehnični list

StoPrim Plex

Vodeno, akrilatno sredstvo za globinsko pripravo podlage, preverjeno glede škodljivih snovi



Značilnosti

Uporaba

- zunaj in znotraj
- na mineralnih in organskih podlagah in premazih
- za utrjevanje starih nanosov s kredanjem, ki so še nosilni, in ometov s krušenjem peska
- za zmanjšanje vpojnosti mavčno kartonskih plošč, poroznih in vpojnih podlag: npr. ometov, nežganih opečnih zidakov, porobetona itd.

Lastnosti

- regulira vpojnost
- utrdi površino
- omogoča oprijem
- brez topil in mehčal
- brez emisij
- TÜV SÜD – preverjanje glede sestavin in emisij, pomembnih za zdravje, redno nadzorovanje izdelkov in procesov, kontrola surovin (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte)
- brez snovi, ki povzročajo obloge črnega prahu

Tehnični podatki

Merilo	Standard/navodilo za preskušanje	Vrednost/ Enota	Napotki
Gostota	EN ISO 2811	1,0 g/cm ³	

Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.

Napotki za obdelavo

Zahteve

Podlaga mora biti trdna, suha, čista, nosilna in brez sintranih slojev, cvetenja ter ločilnih sredstev.

Priprave

Preverite nosilnost obstoječih premazov. Odstranite premaze, ki niso nosilni.

Obdelava

Temperatura obdelave

najnižja temperatura podlage in zraka: +5 °C
najvišja temperatura podlage in zraka: +30 °C

Tehnični list

StoPrim Plex

Priprava materiala

Pred obdelavo v originalni posodi dobro pretresite.
Se lahko redči z vodo, odvisno od vpojnosti podlage, za preprečevanje sijočih mest.

Poraba

Način uporabe

Pribl. poraba

na nanos premaza

0,10 - 0,40 l/m²

Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.

Nanašanje

premazovanje, valjanje, brezračno brizganje

Material npr. nanesite s stropno ščetko in ga vdelaite ali ga nabrizgajte z brezračno brizgalno napravo, npr. inoSPRAY. Izvedite ustrezne ukrepe za zaščito pred pršilno meglico. Sredstva za temeljni premaz ne smejo imeti sijočega sloja.

Sušenje, strjevanje in čas ponovne obdelave

Izdelek se fizikalno suši tako, da voda izhlapeva.
Visoka zračna vlaga, majhna izmenjava zraka in nizke temperature podaljšajo čas sušenja.

Pri temperaturi zraka in podlage +20 °C in 65-odstotni relativni vlažnosti: možnost nadaljnje obdelave po pribl. 12 urah.

Čiščenje orodja

Po uporabi takoj očistite z vodo.

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo

Izvedite ustrezne ukrepe za zaščito pred pršilno meglico.

Uporaba na površinah z vplivom vode:
- Razredi vpliva vode v skladu z DIN 18534-1:2017-04 in v skladu s tehničnim listom št. 5 nemškega združenja Bundesverband der Gipsindustrie e.V.
- Izdelek je primeren samo za površine z razredom vpliva vode W0-I (majhen vpliv vode).

Dobava

Barvni odtenek

brezbarven

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja

Skladiščiti v trdno zaprti originalni posodi na hladnem in zaščiteno pred zmrzaljo. Zaščititi pred neposrednimi sončnimi žarki.

Rok skladiščenja

Najboljša kakovost v neodprti originalni posodi je zagotovljena pri upoštevanju pogojev skladiščenja do poteka maksimalnega obdobja skladiščenja. Tega najdete pri št. šarže na posodi.
Razlaga št. šarže:
1. številka = zadnja številka leta, 2. + 3. številka = koledarski teden

Tehnični list

StoPrim Plex

Primer: 6450013223 – obdobje skladiščenja do konca 45. koledarskega tedna v letu 2026

Vsebino odprte posode je treba kmalu porabiti. Vnesene nečistoče, npr. zaradi umazanega orodja, lahko skrajšajo uporabnost.

Dovoljenja/ atesti

TÜV SÜD – Certificate/eco-label no. TM-07/230704-1

StoPrim Plex (z malo emisij, preverjen glede škodljivih snovi in z nadzorovano proizvodnjo)
Ocena obnašanja emisij

Oznaka

Produktna skupina

Sredstvo za temeljni premaz

Sestava

po smernici VdL – barve za objekte
polimerna disperzija
voda
alkoholi
odstranjevalec pene
omakalno sredstvo
zaščitno sredstvo za skladiščenje na osnovi BIT/ZPT
zaščitno sredstvo za skladiščenje na osnovi CIT/MIT 3:1

Varnost

Upoštevajte varnostni list!
Varnostni napotki se nanašajo na neobdelan izdelek, pripravljen na obdelavo.

EUH210

Varnosti list na voljo na zahtevo.

EUH208

Vsebuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, reakcijska zmes: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [št. ES 247-500-7] in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [št. ES 220-239-6] (3: 1). Lahko povzroči alergijski odziv.

Pri tem gre za konzervirna sredstva.
Preprečite stik s kožo in očmi.

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka.

Tehnični list

StoPrim Plex

Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedANJI tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com