


Tehnični list

StoPrim Silikat

Vodno silikatno sredstvo za globinsko pripravo podlage



Značilnosti

Uporaba

- zunaj in znotraj
- na mineralnih podlagah
- kot sredstvo za temeljni premaz pred naslednjimi disperzijskimi silikatnimi premazi

Lastnosti

- silikatno sredstvo za globinsko pripravo podlage
- se lahko redči z vodo
- regulira vpojnost
- utrdi površino
- omogoča oprijem
- dobra zmogljivost prodiranja

Videz

- prozoren

Posebnosti/napotki

- sredstvo za temeljni premaz po potrebi razredčite z vodo, saj se ne sme posušiti do sijaja
- zaščitite občutljive površine, npr. steklo, marmor, lakirane površine in površine za lakiranje

Tehnični podatki

Merilo	Standard/navodilo za preskušanje	Vrednost/ Enota	Napotki
Gostota	EN ISO 2811	1,0 g/cm ³	

Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.

Napotki za obdelavo

Zahteve

Podlaga mora biti trdna, suha, čista, nosilna in brez sintranih slojev, cvetenja ter ločilnih sredstev.
Nove podlage se morajo strjevati vsaj 14 dni.

Priprave

Preverite nosilnost obstoječih premazov. Odstranite premaze, ki niso nosilni.

Tehnični list

StoPrim Silikat

Obdelava

Temperatura obdelave najnižja temperatura podlage in zraka: +5 °C
najvišja temperatura podlage in zraka: +30 °C

Priprava materiala Material pred obdelavo v originalni posodi dobro pretresite.
Material odvisno od vpojnosti podlage razredčite do mešalnega razmerja 1 : 1 z vodo.

Poraba	Način uporabe	Pribl. poraba
	na nanos premaza	0,15 - 0,60 l/m ²

Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.

Struktura nanosa Priporočilo: Pri zelo vpojnih in peščenih podlagah je priporočljivo izdelek nanesti v več plasteh mokro na mokro, da dosežete optimalno globino prodiranja in utrditev podlage.

Nanašanje premazovanje, valjanje, brezračno brizganje

Material npr. nanesite s stropno ščetko in ga vdolajte. Sredstva za temeljni premaz ne smejo imeti sijočega sloja.

Sušenje, strjevanje in čas ponovne obdelave Izdelek se fizikalno suši tako, da voda izhlapeva.
Visoka zračna vlaga, majhna izmenjava zraka in nizke temperature podaljšajo čas strditve in sušenja.

Pri temperaturi zraka in podlage +20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlagi: možnost nadaljnje obdelave po pribl. 12 urah.

Čiščenje orodja Po uporabi takoj očistite z vodo.

Dobava

Barvni odtenek brezbarven

Pakiranje ročka

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja Skladiščiti v trdno zaprti originalni posodi na hladnem in zaščiteno pred zmrzaljo.
Zaščititi pred neposrednimi sončnimi žarki.

Rok skladiščenja Najboljša kakovost v neodprti originalni posodi je zagotovljena pri upoštevanju pogojev skladiščenja do poteka maksimalnega obdobja skladiščenja. Tega najdete pri št. šarže na posodi.

Tehnični list

StoPrim Silikat

Razlaga št. šarže:

1. številka = zadnja številka leta, 2. + 3. številka = koledarski teden

Primer: 6450013223 – obdobje skladiščenja do konca 45. koledarskega tedna v letu 2026

Vsebinsko odprte posode je treba kmalu porabiti. Vnesene nečistoče, npr. zaradi umazanega orodja, lahko skrajšajo uporabnost.

Oznaka

Produktna skupina Sredstvo za temeljni premaz

Sestava

po smernici VdL – barve za objekte
anorgansko vezivo
polimerna disperzija
voda
alifati
stabilizatorji

Varnost

Upoštevajte varnostni list!
Varnostni napotki se nanašajo na neobdelan izdelek, pripravljen na obdelavo.

EUH210

Varnosti list na voljo na zahtevo.

EUH208

Vsebuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Lahko povzroči alergijski odziv.

Pri tem gre za konzervirna sredstva.
Preprečite stik s kožo in očmi.

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanja tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Tehnični list

StoPrim Silikat

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com