


Tehnični list

StoPur DL 520

Zaščitni PUR-premaz za balkone, prozoren, s srednjim sijajem



Značilnosti

Uporaba

- prozoren zaščitni premaz na poliuretanske premaze za balkonske površine, arkade in balkonske niše

Lastnosti

- izboljšanje možnosti čiščenja
- visoka odpornost proti obrabi in vremenska obstojnost
- elastičen
- odporen proti staranju, UV-žarkom in obstojen na svetlobi

Videz

- prozoren
- srednji sijaj

Tehnični podatki

Merilo	Standard/navodilo za preskušanje	Vrednost/ Enota	Napotki
Gostota (zmes 23 °C)	EN ISO 2811	0,97 - 1,03 g/cm ³	

Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.

Napotki za obdelavo

Zahteve

Strjeni PUR-premaži, kot so StoPur EB 200, StoPur EB 400 ali StoPur EA.

Zahteve za podlago:

Podlaga mora biti suha, primerna za nanos in ne sme vsebovati substanc, ki bi tako ali drugače delovale kot ločilci.

Temperatura podlage višja od +10 °C in 3 K nad rosiščem.

Povprečna adhezijska natezna trdnost $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$

Najmanjša posamezna vrednost natezne adhezijske trdnosti 1,0 N/mm²

Priprave

Priprava podlage:

Podlago je treba pripraviti z ustreznimi mehanskimi postopki, kot npr. peskanje s kroglicami, rezkanjem in naknadno peskanje s kroglicami ali obdelava s curkom iz trdih delcev.

Tehnični list

StoPur DL 520

Obdelava

Temperatura obdelave najnižja temperatura obdelave: +10 °C
najvišja temperatura obdelave: +30 °C

Čas obdelave pri +20 °C: maks. 1 uro

Mešalno razmerje Komponenta A : Komponenta B = 100,0: 33,3 masnih enot

Priprava materiala Komponenta A in komponenta B bosta dobavljeni v določenem mešalnem razmerju in se zmešata v skladu z naslednjimi navodili. Zmešajte komponento A, nato dodajte celotno komponento B.
S počasno se vrtečim mešalom (največ 300 vrt/min.) komponentno temeljito zmešajte, tako da nastane homogena masa brez gostin. Obvezno dobro premešajte tudi ob straneh in na dnu, da se trdilo enakomerno porazdeli. Mešajte vsaj 3 minute.
Po mešanju prelijte v čisto posodo in ponovno premešajte.
Ne obdelujte iz dostavljene posode!

Temperatura posameznih komponent mora biti pri mešanju vsaj +15 °C.

Poraba

Način uporabe

Pribl. poraba

kot zaščitni premaz

0,1 - 0,2

kg/m²

Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.

Struktura nanosa

Obstoječ premaz: StoPur EB 200, StoPur EB 400 ali StoPur EA, po potrebi s posipanjem delcev StoChips 1 mm ali StoChips 3 mm.
1. priprava podlage
2. nanos zaščitnega premaza z izdelkom StoPur DL 520

Nanašanje

Obstoječ premaz: StoPur EB 200, StoPur EB 400 ali StoPur EA, po potrebi s posipanjem delcev StoChips 1 mm ali StoChips 3 mm.

1. priprava podlage

2. zaščitni premaz StoPur DL 520

Nanos izdelka StoPur DL 520 se izvede s finim valjčkom s poliuretansko penasto plastjo (moltropen) ali moher valjčkom s kratkimi vlakni. Po nanosu zaščitnega premaza ga porazdelite s križnimi pomiki, da je dosežena enakomerna površina.
poraba materiala: pribl. 0,1–0,2 kg/m²

Sušenje, strjevanje in čas

popolnoma suh: po 30 minutah (pri +20 °C)

Tehnični list

StoPur DL 520

ponovne obdelave

pohoden: po 12 urah (pri +20 °C)

Napotki, priporočila,
posebnosti, ostalo

Splošni napotki za obdelavo so na voljo na www.stocretec.de in v prilogi
najnovejšega tehničnega priročnika.

Dobava

Številka artikla	Oznaka	Pakiranje
01281/002	StoPur DL 520 Set	10 kg set
01281/001	StoPur DL 520 Set	2 kg set

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja

Hraniti na suhem in na varnem pred zmrzaljo; izogibati se neposrednemu vplivu
sončnih žarkov.

Rok skladiščenja

V originalni posodi do ... (glejte embalažo).

Oznaka

Produktna skupina

Sredstvo za zaščitno prevleko

Varnost

Ta izdelek mora biti označen po veljavni Uredbi ES.
Pri prvem nakupu prejmete varnostni list ES.
Prosimo, upoštevajte navodila v zvezi z uporabo izdelka, njegovim hranjenjem in
odlaganjem.

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu je, da se zagotovi ustrezna običajna
uporaba oziroma običajna uporabnost izdelka, in temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah.
Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in
uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti.
Brez odobritve je uporaba na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosednji tehnični listi. Vsakokrat
najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710

Tehnični list

StoPur DL 520

pc.ljubljana.si@sto.com