


Tehnični list

StoPur EA farblos

PUR-premaz za balkone, tankoslojen, z vsebnostjo topil



Značilnosti

Uporaba

- prozoren zaščitni premaz na poliuretanske premaze za balkonske površine, arkade in balkonske niše

Lastnosti

- izboljšanje možnosti čiščenja
- visoka odpornost proti obrabi in vremenska obstojnost
- elastičen
- odporen proti staranju, UV-žarkom in obstojen na svetlobi

Videz

- prozoren
- sijajen

Posebnosti/napotki

- ni primeren za povozne površine

Tehnični podatki

Merilo	Standard/navodilo za preskušanje	Vrednost/ Enota	Napotki
Gostota (23 °C)	EN ISO 2811-2	1,0 g/cm ³	
Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.			

Napotki za obdelavo

Zahteve

Strjeni PUR-premazi, kot so: StoPur EA, StoPur EB 200 in StoPur EB 400.

Zahteve za podlago:
Podlaga mora biti suha, primerna za nanos in ne sme vsebovati substanc, ki bi tako ali drugače delovale kot ločilci.

Temperatura podlage višja od +5 °C in 3 K nad rosiščem.
Povprečna natezna adhezijska trdnost 1,5 N/mm²
Najmanjša posamezna vrednost natezne adhezijske trdnosti 1,0 N/mm²

Priprave

Na nove PUR-premaze po doseganju pohodnosti v 24 urah nanesite brezbarven zaščitni premaz z izdelkom StoPur EA. Pri z delci posipanih površinah odlomite previsne robove delcev StoChips in posesajte.

Tehnični list

StoPur EA farblos

Preverite nosilnost starih PUR-premazov. Nekoliko pobrusite z brusilno blazino. Posesajte površino. Krpo, odporno proti topilom in brez vlaken, navlažite z izdelkom StoDivers EV 100 in površino pobrišite. Prezračite.

Obdelava			
Temperatura obdelave	najnižja temperatura obdelave: +5 °C najvišja temperatura obdelave: +30 °C		
Priprava materiala	Vsebinsko plastične vrečke zlijte v čisto posodo. Pred uporabo temeljito premešajte. Temperatura materiala mora znašati vsaj +15 °C.		
Poraba	Način uporabe	Pribl. poraba	
	kot zaščitni premaz	0,15 - 0,25	kg/m²
	Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.		
Struktura nanosa	1. Priprava podlage 2. sredstvo za temeljni premaz StoPox 452 EP 3. Nanos za zaglajevanje neravnin (opcija): 4. nanos premaza z izdelkom StoPur EA, StoPur EB 200 ali StoPur EB 400 5. posipavanje delcev (opsijsko) StoChips 1 mm ali 3 mm 6. zaščitni premaz z brezbarvnim izdelkom StoPur EA		
Nanašanje	Nanesite brezbarvni izdelek StoPur EA z valjčkom iz velurja s kratkimi vlakni na tanko in s križnimi pomiki. Pazite na enakomerno debelino sloja. Obvezno se je treba izogibati preveliki porabi in previsoki debelini slojev.		
Sušenje, strjevanje in čas ponovne obdelave	Pohoden po 24 urah. Strjen po 7 dneh.		
Čiščenje orodja	Orodja in delovne naprave pri vsaki prekinitvi dela očistite z izdelkom StoDivers EV 100.		
Dobava			
Barvni odtenek	brezbarven		
	Številka artikla	Oznaka	Pakiranje

Tehnični list

StoPur EA farblos

02371-005

StoPur EA farblos FT
ST9099

5 kg box

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja

Hraniti na suhem in na varnem pred zmrzaljo; izogibati se neposrednemu vplivu sončnih žarkov.

Rok skladiščenja

V originalni posodi do ... (glejte embalažo).

Oznaka

Varnost

Ta izdelek mora biti označen po veljavni Uredbi ES.
Pri prvem nakupu prejmete varnostni list ES.
Prosimo, upoštevajte navodila v zvezi z uporabo izdelka, njegovim hranjenjem in odlaganjem.

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu je, da se zagotovi ustrezna običajna uporaba oziroma običajna uporabnost izdelka, in temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve je uporaba na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanja tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com