

Tehnični list

StoPur VBS 2000

Povezovalni sloj med izdelkom StoPur BA 2000
in litim asfaltom



Značilnosti

Uporaba	• kot povezovalni premaz med tesnilnim slojem StoPur BA 2000 in zalivnim asfaltom
Lastnosti	• zelo dober oprijem
Videz	• prozoren
Posebnosti/napotki	• testirano v skladu s TL/TP-BEL-B3

Tehnični podatki

Merilo	Standard/navodilo za preskušanje	Vrednost/ Enota	Napotki
Viskoznost (pri 23 °C)	EN ISO 3219	200 - 380 mPa.s	
Gostota (23 °C)	EN ISO 2811	0,92 - 0,98 g/cm ³	

Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.

Napotki za obdelavo

Zahteve	Zahteve za podlago: StoPur BA 2000 suh, nosilen in brez ločilno delujočih, značilnih ali tujih substanc. Min. starost tesnila StoPur BA 2000: pri +20 °C 2 uri pri +8 °C 5 ur Temperatura podlage večja od +1 °C in 3 K nad rosiščem.
---------	--

Obdelava

Temperatura obdelave	minimalna obdelovalna temperatura: +1 °C najvišja temperatura obdelave: +30 °C
Priprava materiala	Pripravljen na obdelavo StoPur VBS 2000 pred obdelavo temeljito premešajte s počasi delujočim

Tehnični list

StoPur VBS 2000

mešalnikom (300 vrt/min).

Poraba	Način uporabe	Pribl. poraba	
	kot povezovalni sloj	0,15	kg/m ²
Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.			
Struktura nanosa	1. Priprava podlage 2. Nanos temeljnega premaza StoPox BV 100 3. Nanos premaza za praskano glajenje (opcijsko) 4. Nanos sredstva za boljši oprijem StoPur VS 70 5. Nanos tesnilnega sloja StoPur BA 2000 6. Nanos povezovalnega sloja StoPur VBS 2000 7. Zaščitni sloj na zalivnem asfaltu		
Nanašanje	Upoštevajte navodila za izvedbo StoPur BA 2000! Povezovalni sloj za StoPur VBS 2000. Ne prej kot po 2 urah pri +20 °C povprečni temperaturi podlage po brizgu tesnilnega sloja StoPur BA 2000 se nanese povezovalni sloj StoPur VBS 2000.,0:74,0 Nanos se izvede z brezračnim brizganjem, na majhnih površinah se lahko StoPur VBS 2000 obdelava tudi z valjčkanjem (valjček s kratkimi vlakni). Nanos z valjčkom zahteva hiter in enakomeren nanos StoPur VBS 2000. Poraba StoPur VBS 2000: pribl. 0,15 kg/m² Zaščitni sloj na zalivnem asfaltu: Po čakalni dobi min. 24 ur pri +20 °C se lahko zaščitni premaz za zalivni asfalt nanese na povezovalni sloj StoPur VBS 2000, vendar ne prej kot 2 dni po vgradnji zatesnitve StoPur BA 2000. napotek: Vlaga in umazanija lahko med posameznimi delovnimi postopki negativno vplivata na oprijem. Zato je treba uvesti ustrezne preventivne ukrepe. Pri nižjih temperaturah je treba računati na podaljšano reakcijo in tudi s spremembo gostote materiala ter po potrebi s povečano porabo materiala. Zaradi tega je treba StoPur VBS 2000 nanašati pri temperaturah, višjih od +15 °C.		
Čiščenje orodja	Po uporabi takoj očistite s StoDivers EV 100.		
Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo	Splošni napotki za obdelavo so na voljo na www.stocretec.de in v prilogi najnovejšega tehničnega priročnika.		

Tehnični list

StoPur VBS 2000

Dobava			
	Številka artikla	Oznaka	Pakiranje
	14091-001	StoPur VBS 2000	20 kg pail
Skladiščenje			
Pogoji skladiščenja	Hraniti na suhem in na varnem pred zmrzaljo; izogibati se neposrednemu vplivu sončnih žarkov.		
Rok skladiščenja	V originalni posodi do ... (glejte embalažo).		
Oznaka			
Produktna skupina	Povezovalni sloj		
Varnost	Ta izdelek mora biti označen po veljavni Uredbi ES. Pri prvem nakupu prejmete varnostni list ES. Prosimo, upoštevajte navodila v zvezi z uporabo izdelka, njegovim hranjenjem in odlaganjem.		

Posebni napotki	
Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu je, da se zagotovi ustrezna običajna uporaba oziroma običajna uporabnost izdelka, in temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost. O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve je uporaba na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki. Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanjí tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.	

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com