


Tehnični list

StoPur WV 205 transparent

Zaščitni PUR-premaz, vodeni, mat, prozoren, z malo emisij



Značilnosti

Uporaba

- znotraj
- z zunanjimi vremenskimi vplivi
- kot prozoren zaščitni premaz na poliuretanskih talnih premazih z majhno obremenitvijo

Lastnosti

- dobra obstojnost na svetlobi
- primeren za pisarniške stole s kolesi tipa W po EN 12529
- majhna vsebnost HOS

Videz

- mat
- prozoren

Posebnosti/napotki

- se lahko uporablja tudi na stenskih površinah

Tehnični podatki

Merilo	Standard/navodilo za preskušanje	Vrednost/ Enota	Napotki
Viskoznost (pri 23 °C)	EN ISO 3219	200 - 400 mPa.s	mešanica
Gostota (zmes 23 °C)	EN ISO 2811	1,02 - 1,08 g/cm ³	

Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.

Napotki za obdelavo

Zahteve

Splošno:
- Suh, strjen
- Čiste zaščitne prevleke StoPur ali premazi StoPur

Zaščitna prevleka:

- Nanos zaščitne prevleke v roku 72 h: Na nove premaze na osnovi poliuretana je mogoče neposredno po strditvi nanesti zaščitno prevleko prozornega izdelka StoPur WV 205.
- Nanos zaščitne prevleke po 72 h: stare premaze je treba pred nanosom sredstva za zaščitno prevleko pobrusiti z zeleno ali črno brusno ploščico, da so mat.

Tehnični list

StoPur WV 205 transparent

Temperatura podlage: najmanj +12 °C, 3 K nad rosiščem
Sprijemna trdnost, povprečna vrednost: 1,5 N/mm²
Sprijemna trdnost, najmanjša posamezna vrednost: 1,0 N/mm²

Obdelava**Temperatura obdelave**

Temperatura podlage in zraka:
najnižja temperatura: +12 °C
Najvišja temperatura: +25 °C

Temperatura obdelave:
najnižja temperatura: +12 °C
Najvišja temperatura: +25 °C

Relativna zračna vlaga:
minimalno: 30 %
maksimalno: 80 %

Čas obdelave

Pri +12 °C: pribl. 75 minut
Pri +23 °C: pribl. 60 minut

Mešalno razmerje

komponenta A : komponenta B
A : B
100,0 : 10,0 masnih delov

Priprava materiala

Napotki:

- Komponenta A in komponenta B se dobavita v usklajenem mešalnem razmerju in se zmešata v skladu s spodnjimi navodili.
- Upoštevajte zaporedje korakov izvedbe "Priprava materiala".
- Temperatura materiala je med +15 °C in +25 °C.
- Temperatura vseh komponent je med +15 °C in +25 °C.

Trajanje mešanja:

- Trajanje mešanja se ravna po temperaturi materiala in temperaturi okolice.
- Vsako posodo mešajte enako dolgo.

Morebitne posledice pri predolgem ali prekratkem trajanju mešanja:

- Če izdelek mešate predolgo, se skrajša čas za obdelavo.

Priprava materiala:

1. Premešajte komponento A.
2. Dodajte celotno komponento B.
3. Komponente mešajte tako dolgo, da je trdilo dobro porazdeljeno, mešanica homogena in je nastala masa brez prog.

Mešalnik: počasi delujoč mešalnik, največ 300 vrt/min

Trajanje mešanja: najmanj 3 minute

4. Pazite na to, da mešalna naprava zajame področja na dnu in robna področja

Tehnični list

StoPur WV 205 transparent

mešalne posode. Trdilo mora biti enakomerno porazdeljeno.

5. Mešanico prelijte v čisto posodo. Komponente še enkrat zmešajte.

6. Po mešanju prelijte material skozi sito za lak v čisto posodo in ga še enkrat premešajte. S tem postopkom odpravite morebitne grudice, ki bi nastale med umešanjem.

Poraba	Način uporabe	Pribl. poraba
	pri 2 delovnih korakih	0,15 kg/m ²
Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.		

Struktura nanosa	1. Pripravite podlago. 2. Nanos zaščitne prevleke: prozoren StoPur WV 205 3. Opcijski nanos sredstva za nego tal: StoDivers P 120
------------------	---

Nanašanje

1. Pripravite podlago.
2. Nanos zaščitne prevleke:
 - prozoren StoPur WV 205
 - Izdelek enakomerno porazdelite s križnimi gibi. Orodja: valjček s kratkim florom
 - poraba: pribl. 0,07 kg/m² na delovni korak
 - napotek:
Za zmanjšanje sledov nanosa z valjčkom zaščitno prevleko enakomerno porazdelite s križnimi gibi.
Izdelek nanesite v najmanj dveh delovnih korakih.
 - Priporočilo: Uporabite strgalno mrežo.
3. Opcijski nanos sredstva za nego tal:
 - StoDivers P 120
 - Izdelek nanesite enakomerno in na tanko. Orodja: vlažno omelo
 - Izdelek pustite 20–30 minut, da se posuši.
 - Pri dodatnih delovnih korakih: Izdelek nanesite prečno na prejšnji delovni korak.
 - Izdelek nanesite prečno na prejšnji delovni korak.
 - poraba: pribl. 30–50 ml/m², glede na delovni korak
 - napotek:
Zaščitno prevleko kot sredstvo za nego tal nanesite šele 2 dni po nanosu.
Preprečite prekrivanja.
Glede na pričakovano obremenitev: izdelek nanesite v več delovnih korakih.
Upoštevajte čase sušenja med delovnimi koraki.

Napotki:

Tehnični list

StoPur WV 205 transparent

zaščitni premaz:

- debelina sloja: < 0,5 mm
- Debelina sloja se zmanjša zaradi mehanske uporabe. Na ta način se lahko skrajša življenjska doba.

Odporen proti mehčalom:

- Prozoren StoPur WV 205 ni odporen proti mehčalom.
- StoDivers P 120 ni odporen proti mehčalom.

Obdelava vodenih premaznih sistemov:

- Poskrbite za zadostno kroženje zraka. Preprečite prepih.
- Različen nanos materiala, prevelika zračna vlaga in prenizke temperature lahko privedejo do nezaželenih pojavov glede videza, npr. razlik v stopnji sijaja.

Zvišanje stopnje sijaja:

- Stopnja sijaja se zviša z nanosom sredstva za nego tal StoDivers P 120.

Obremenitev tal s pisarniškimi stoli:

- Pisarniške stole opremite s kolesi za stole tipa W po EN 12529.

V primeru zaščitne prevleke s prozornim izdelkom StoPur WV 205:

- Sprememba barvnega odtenka premaza je mogoča.
- Barvni odtenek postane svetlejši, še posebej pri temnih in briljantnih barvnih odtenkih.

Sušenje, strjevanje in čas ponovne obdelave

suh brez lepljenja: po pribl. 4 urah
pohoden: po pribl. 16 urah
popolnoma strjen: po pribl. 7 dneh
Vsi tehnični podatki so približne vrednosti in so bili, če ni navedeno drugače, ugotovljeni pri normalni temperaturi +23 °C, 50 % relativne zračne vlage in na standardnem barvnem odtenku RAL 7032.

Čiščenje orodja

Po uporabi takoj očistite z vodo.
Vezani strjeni material mehansko odstranite.

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo

1. Upoštevajte splošne napotke za obdelavo:
 - glejte www.stocretec.de, Izdelki
 - glejte tehnični priročnik, prilogo
2. Upoštevajte navodila za izvedbo.

Dobava

Številka artikla

Oznaka

Pakiranje

Tehnični list

StoPur WV 205 transparent

00087/004

StoPur WV 205 Set
transparent

6,95 kg set

Skladiščenje**Pogoji skladiščenja**

Skladiščiti zaščiteno pred zmrzaljo in na suhem. Zaščititi pred neposrednimi sončnimi žarki.

Rok skladiščenja

Najboljša kakovost v neodprti originalni posodi je zagotovljena do datuma izteka uporabnosti. Prva številka šarže je zadnja številka leta. Druga in tretja številka predstavljata koledarski teden. Primer: 1450013223 – datum izteka uporabnosti je do konca 45. koledarskega tedna leta 2021. Glejte embalažo izdelka

Oznaka**Produktna skupina**

Sredstvo za zaščitno prevleko

Varnost

Ta izdelek mora biti označen po veljavni Uredbi ES.
Pri prvem nakupu prejmete varnostni list ES.
Prosimo, upoštevajte navodila v zvezi z uporabo izdelka, njegovim hranjenjem in odlaganjem.

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu je, da se zagotovi ustrezna običajna uporaba oziroma običajna uporabnost izdelka, in temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.
O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve je uporaba na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanja tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com