



Tehnični list

StoSeal Band AD-250

Samolepilen EPDM-trak



Značilnosti

Uporaba

- znotraj in zunaj
- za izdelavo druge tesnilne ravni pod aluminijastimi okenskimi policami
- za uporabo v izdelkih StoTherm Classic® in StoTherm Vario

Lastnosti

- samolepilen
- vodotesen
- prepusten za difuzijo vodne pare
- odporen na staranje po EN 1296/EN 1931
- temperaturno obstojen od -30 °C do +75 °C

Format

- širina: 225, 250, 330 mm
- dolžina zvitka: 20 m
- debelina: 0,6 mm
- delitev zaščitnega traka 225 mm: 25/50/75/75
- delitev zaščitnega traka 250 mm: 30/40/70/110
- delitev zaščitnega traka 330 mm: 30/40/70/70/120
- z lepilnim trakom 25 mm na nasprotni strani

Posebnosti/napotki

- se ne da nadalje obdelati s temeljnimi ali zaključnimi ometi

Tehnični podatki

Merilo	Standard/navodilo za preskušanje	Vrednost/ Enota	Napotki
Ekvivalentna debelina zračne plasti za difuzijo	DIN EN ISO 12572	12 m	
Upornost difuzije vodne pare μ	EN 1931	≤ 50.000	
Požarna odpornost	EN 13501-1	E	
Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.			

Napotki za obdelavo

Zahteve

Podlaga mora biti stabilna, ravna, suha in brez snovi, ki negativno vplivajo na

Tehnični list

StoSeal Band AD-250

oprijem (npr. maščoba, umazanija) Čiščenje se priporoča, izvesti je treba poskus lepljenja.

Obdelava**Temperatura obdelave**

Temperatura podlage in zraka:
najnižja temperatura: -10°C (priporočena od $+5^{\circ}\text{C}$)
Najvišja temperatura: $+35^{\circ}\text{C}$

Poraba**Izvedba****Pribl. poraba**

1,00 m/m

Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Natančne vrednosti porabe skupaj z odpadki od rezanja se po potrebi ugotavljajo na objektu.

Nanašanje

Trak odvijte z zvitka in ga prirežite. Snemite zaščitno folijo in trak skrbno prilepite. Optimalna začetna oprijemljivost se doseže z uporabo pritisnega valjčka. Prekrivanje na območju spojev in v kotih: najmanj 5 cm

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo

Ni primeren za PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mehke umetne mase, neopren in bituminozne podlage.

Dobava**Barvni odtenek**

črn

Pakiranje

karton z 8 zvitkov po 20 m

Skladiščenje**Pogoji skladiščenja**

Skladiščiti na suhem. Zaščititi pred neposrednimi sončnimi žarki.

Oznaka**Produktna skupina**

Pribor za kontaktne fasadne sisteme

Varnost

Pri tem izdelku gre za proizvod. Izdelava varnostnega lista v skladu z Uredbo (ES) REACH št. 1907/2006, Prilogo II ni potrebna. Podrobnejše informacije najdete na spletni strani www.sto.de v rubriki Service & Tools / Uredba REACH.

Tehnični list

StoSeal Band AD-250

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanja tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com