

Tehnični list

StoSilent Board 105 C

Akustična plošča iz ekspandiranega steklenega granulata za obešene stropne konstrukcije



Značilnosti

Uporaba

- znotraj
- za viseče stropne in stenske konstrukcije
- za akustični sistem StoSilent Distance C
- pritrditev: nalepljena

Lastnosti

- sestava brez dilatacijske fuge za do 200 m² in največ 20 m dolžine strani
- skrajšanje časa odmevanja
- zmanjšanje ravni hrupa
- izboljšanje sposobnosti koncentracije
- izboljšanje govorne razumljivosti
- majhna teža
- visoka togost
- majhna razteznost zaradi vlage in toplote

Format

- rob plošče: oster/nepremazan
- dolžina x širina x debelina
- 1200 x 625 x 25 mm

Videz

- gladka površina, fina zrnatost z izdelkom StoSilent Top Basic ali najbolj fina zrnatost z izdelkom StoSilent Top Finish
- strukturirana površina z zaključnim premazom izdelka StoSilent Decor M ali StoSilent Decor MF

Posebnosti/napotki

- izdelek v bazenih s slano vodo in bazenih z morsk vodo uporabljajte samo po povpraševanju
- izdelek ni primeren za območja brizganja vode
- izdelek ni primeren za področja z mehansko obremenitvijo

Tehnični podatki

Merilo	Standard/navodilo za preskušanje	Vrednost/ Enota	Napotki
Ekvivalentna debelina zračne plasti za difuzijo	EN ISO 7783	0,13 m	s premazom
Požarna odpornost	EN 13501-1	A2-s1, d0	s premazom

Tehnični list

StoSilent Board 105 C

Izmerjena vrednost toplotne prevodnosti λ	TIAP-655 glede na EN 12667	0,08 W/(m*K)	s premazom
Teža površinske enote		6,6 kg/m ²	
Osnovna gostota		265 kg/m ³	
Koeficient vpijanja zvoka α_w	EN ISO 11654	0,95	s premazom; je lahko različen glede na višino obešanja in dušenja

Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.

Napotki za obdelavo

Zahteve	Podlaga na splošno: - Trdna, suha, čista, nosilna
---------	--

Obdelava

Temperatura obdelave	Najnižja temperatura podlage in obdelave: +12 °C, pri maks. 70 % relativne zračne vlage; montaža po nastavitvi izravnalne vlage v prostoru. Prehitro in preveč sunkovito segrevanje ali ohlajevanje v času montaže ali sušenja lahko privede do nastajanja razpok.
----------------------	---

Poraba	Izvedba	Pribl. poraba	
		1,00	m²/m²
Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Natančne vrednosti porabe skupaj z odpadki od rezanja se po potrebi ugotavljajo na objektu.			

Struktura nanosa	nivojska podkonstrukcija iz kovine z nosilci Nonius po EN 13964
------------------	---

StoSilent Board 105 C

sistemsko lepilo:
- izdelek: StoColl HT
- poraba: pribl. 260 g/m²

vmesni premaz:
- StoSilent Top Basic (pribl. 2,0–3,0 kg/m²)

zaključni premaz:
- StoSilent Top Finish (pribl. 3,0 kg/m²)
ali
- StoSilent Top Basic (pribl. 2,5–3,0 kg/m²)

Tehnični list

StoSilent Board 105 C

ali

zaključni premaz:

- StoSilent Decor M ali StoSilent Decor MF

1. postopek brizganja pribl. 0,7 kg/m²

2. postopek brizganja pribl. 0,9 kg/m²

3. postopek brizganja pribl. 0,5 kg/m² (po potrebi, glede na videz)

Nanašanje

Pri svetlobi od strani stropi niso brez vidnih neenakomernosti.

Upoštevajte pravila za obdelavo akustičnega sistema.

Čiščenje orodja

Po uporabi odstranite prah.

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo

Upoštevati je treba splošna pravila za obdelavo za sisteme akustičnih plošč Sto. Ti so na voljo pri družbi Sto SE & Co. KGaA.

Montaža/premaz se sme izvesti šele pre predhodnem uvajanju!

Priporočilo: sestava na stenah izven območja ogroženosti zaradi udarcev, na višini nad 2 m.

Dilatacijske fuge zgradbe je treba prevzeti.

Dobava

Barvni odtenek

vidna stran: bela (pribl. RAL 9002), hrbtna stran: siva (pribl. RAL 7047)

Pakiranje

paleta

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja

Skladiščiti zaščiteno pred zmrzaljo in na suhem. Blago je občutljivo na udarce, ne smete ga obremeniti.

Dovoljenja/ atesti

M 10 0960/29 Page 1

StoSilent Distance C – StoSilent Board 105 C, StoSilent Top Basic <(>&<)> StoSilent Decor – struktura E-200
Določitev stopnje vpijanja zvoka po EN ISO 354

M 10 0960/29 Page 2

StoSilent Distance C – StoSilent Board 105 C, StoSilent Top Basic <(>&<)> StoSilent Decor – struktura E-200
Določitev stopnje vpijanja zvoka po EN ISO 354

M 10 0960/29 Page 3

StoSilent Distance C – StoSilent Board 105 C, StoSilent Top Basic <(>&<)> StoSilent Decor – struktura E-200
Določitev stopnje vpijanja zvoka po EN ISO 354

M 10 0960/29 Page 4

StoSilent Distance C – StoSilent Board 105 C, StoSilent Top Basic <(>&<)> StoSilent Decor – struktura E-200

Tehnični list

StoSilent Board 105 C

	Določitev stopnje vpijanja zvoka po EN ISO 354
M 10 0960/29 Page 5	StoSilent Distance C – StoSilent Board 105 C, StoSilent Top Basic – struktura E-200 Določitev stopnje vpijanja zvoka po EN ISO 354
M 10 0960/29 Page 6	StoSilent Distance C – StoSilent Board 105 C, StoSilent Top Basic – struktura E-200 Določitev stopnje vpijanja zvoka po EN ISO 354
M 10 0960/29 Page 7	StoSilent Distance C – StoSilent Board 105 C, StoSilent Top Basic <(>&<)> StoSilent Top Finish – struktura E-200 Določitev stopnje vpijanja zvoka po EN ISO 354
M 10 0960/29 Page 8	StoSilent Distance C – StoSilent Board 105 C, StoSilent Top Basic <(>&<)> StoSilent Top Finish – struktura E-200 Določitev stopnje vpijanja zvoka po EN ISO 354

Oznaka

Produktna skupina

Akustična plošča

Varnost

Pri tem izdelku gre za proizvod. Izdelava varnostnega lista v skladu z Uredbo (ES) REACH št. 1907/2006, Prilogo II ni potrebna.
Podrobnejše informacije najdete na spletni strani www.sto.de v rubriki Service & Tools / Uredba REACH.

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.
O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosednji tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com