


Tehnični list

StoSilent Filler

Porozno polnilo za fuge iz ekspandiranega steklenega granulata



Značilnosti

Uporaba

- znotraj
- za polnjenje in glajenje odprtih fug v akustičnem sistemu StoSilent Direct
- ne mešajte z drugimi materiali

Lastnosti

- dobro mokro lepljenje
- se lahko preprosto obdelava
- lahko brusna porozna struktura

Tehnični podatki

Merilo	Standard/navodilo za preskušanje	Vrednost/Enota	Napotki
Požarna odpornost (razred)	EN 13501-1	A2-s1, d0	
Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.			

Napotki za obdelavo

Zahteve

Krovni premaz akustičnih plošč StoSilent Board MW 100 mora biti suh in brez prahu.

Obdelava

Temperatura obdelave

Najnižja temperatura podlage in obdelave: +12 °C, pri maks. 70 % relativne zračne vlage; montaža po nastavitvi izravnalne vlage v prostoru. Prehitro in preveč sunkovito segrevanje ali ohlajevanje v času montaže ali sušenja lahko privede do nastajanja razpok.

Čas obdelave

pri +20 °C: pribl. 6 ur

Mešalno razmerje

1,0 l vode na 2 kg

Priprava materiala

Celotno vsebino posode dajte v čisto posodo. Dodajte čisto vodo. Z običajnim mešalnikom za malto izdelek mešajte 1–2 minuti, da postane penast. Počakajte

Tehnični list

StoSilent Filler

pribl. 5 minut in nato še enkrat mešajte pribl. 30 sekund.
Izdelek je treba redno mešati, da se peni.

Poraba	Način uporabe	Pribl. poraba	
	kot polnilo za fuge v akustičnem sistemu StoSilent Direct	0,10	kg/m²
	Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.		
Sušenje, strjevanje in čas ponovne obdelave	Možnost nadaljnje obdelave pri +20 °C in 65 % relativni vlažnosti: po pribl. 48 urah Sušenje je mogoče pospešiti s sušilnikom za kondenzat.S primernimi ukrepi (zračenje, sušenje, temperiranje) je treba zagotoviti, da je izdelek čez najv. 48 ur suh.		
Čiščenje orodja	Po uporabi takoj očistite z vodo.		
Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo	Upoštevati je treba splošna pravila za obdelavo za sisteme akustičnih plošč Sto. Ti so na voljo pri družbi Sto SE & Co. KGaA. Montaža/premaz se sme izvesti šele pre predhodnem uvajanju! Dilatacijske fuge zgradbe je treba prevzeti.		
Dobava			
Barvni odtenek	sivobela		
Pakiranje	vreča		
Skladiščenje			
Pogoji skladiščenja	Hraniti na suhem in zaščiteno pred zmrzaljo.		
Rok skladiščenja	Najboljša kakovost v originalni posodi je zagotovljena do poteka maksimalnega obdobja skladiščenja. Tega najdete pri št. šarže na posodi. Razlaga št. šarže: 1. številka = zadnja številka leta, 2. + 3. številka = koledarski teden Primer: 1450013223 – obdobje skladiščenja do konca 45. koledarskega tedna v letu 2021		
Oznaka			
Produktna skupina	Fugirna masa		

Tehnični list

StoSilent Filler

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu je, da se zagotovi ustrezna običajna uporaba oziroma običajna uporabnost izdelka, in temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve je uporaba na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosednji tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica Ljubljana
Litijska cesta 148
SL – 1000 Ljubljana
Tel. +386 1 544 37 10
Fax: +386 1 544 37 11
info.si@sto.com