


Tehnični list

StoSilent Fix

Polnilo za fuge na mavčni osnovi za sisteme akustičnih plošč Sto



Značilnosti

- | | |
|----------------|---|
| Uporaba | <ul style="list-style-type: none"> • znotraj • za lepljenje spojev plošč za akustični sistem StoSilent Distance • za zapolnitev lukenj za vijake |
|----------------|---|

- | | |
|------------------|---|
| Lastnosti | <ul style="list-style-type: none"> • zelo dobra lepljivost • hitro sušeč • dober oprijem |
|------------------|---|

- | | |
|--------------|---|
| Videz | <ul style="list-style-type: none"> • mat |
|--------------|---|

- | | |
|---------------------------|--|
| Posebnosti/napotki | <ul style="list-style-type: none"> • ne mešajte z drugimi materiali • poraba je lahko različna v odvisnosti od sistema |
|---------------------------|--|

Tehnični podatki

Merilo	Standard/navodilo za preskušanje	Vrednost/ Enota	Napotki
Gostota	EN ISO 2811	1,1 g/cm ³	

Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.

Napotki za obdelavo

- | | |
|----------------|---|
| Zahteve | Podlaga mora biti trdna, suha, čista, nosilna in brez sintranih slojev, cvetenja ter ločilnih sredstev. Zaradi vlage oz. podlage, ki se še ni popolnoma vezala, lahko pride do poškodb v nadaljnjih slojih, npr. do nastajanja mehurčkov in razpok. Zato ga ne nanašajte na vlažne ali umazane podlage. |
|----------------|---|

- | | |
|-----------------|---|
| Priprave | Pred izvajanjem dodatnih del počakajte, da se sistemi akustičnih plošč Sto sušijo vsaj 24 ur. |
|-----------------|---|

Obdelava

- | | |
|-----------------------------|--|
| Temperatura obdelave | najnižja temperatura podlage in temperatura obdelave: +12 °C |
|-----------------------------|--|

Tehnični list

StoSilent Fix

Priprava materiala

Izdelek vsujte v čisto in hladno vodo, tako da postane material viden na površini. Mešajte z žlico za mavec ali podobno, dokler ne dosežete obdelovalne gostote.

Posoda za pripravo zmesi in mešalno orodje morata biti čista.

Poraba	Način uporabe	Pribl. poraba	
	pri ploščah malega formata	0,50	kg/m ²
	pri ploščah velikega formata	0,30	kg/m ²

Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.

Nanašanje

se nanaša s kartušo, nanesite z japonsko lopatico ali menjalno kartušo, nanos z lopatko

Umešano izravnalno maso napolnite v kartušo (npr. orodje Knauf, št. art. 9955-811, 9955-813) in jo s šobo sredinsko nanesite na rob plošče. Alternativno material z lopatico nanesite na fuge.

Umešano izravnalno maso enakomerno nanesite na rob, tako da se pri spajanju posameznih plošč zagotovi zlepitev po celotni debelini roba. Naslednjo ploščo primaknite s strani in jo prilepite.

Pri tem izravnalne mase ne pritisnite na nosilne tirnice.

Presežni material odstranite po pribl. 30 minutah. Ne izvlcite do ničle.

Pri svetlobi od strani stropi niso brez vidnih neenakomernosti.

Sušenje, strjevanje in čas ponovne obdelave

Obdobje obdelave od umešane izravnalne mase do začetka strjevanje znaša pribl. 20 minut. Zato je treba pripraviti samo toliko materiala, kolikor ga je mogoče obdelati v 60 minutah. Po tem času materiala ne uporabljajte več, ampak umešajte novo mešanico.

Čiščenje orodja

Po uporabi takoj očistite z vodo.

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo

Upoštevati je treba splošna pravila za obdelavo Sto za akustične sisteme StoSilent. Ti so na voljo pri družbi Sto SE & Co. KGaA.

Umazane posode in umazana orodja skrajšajo čas obdelave.

Otrdelega materiala ne obdelujte, StoSilent Fix z dodajanjem vode ali mešanjem ne postane primeren za nadaljnjo obdelavo.

Montaža/premaz se sme izvesti šele pre predhodnem uvajanju!

Dobava

Barvni odtenek

naravna bela

Pakiranje

vreča

Tehnični list

StoSilent Fix

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja	Skladiščiti na suhem.
Rok skladiščenja	Najboljša kakovost v originalni posodi je zagotovljena do poteka maksimalnega obdobja skladiščenja. Tega najdete pri št. šarže na posodi. Razlaga št. šarže: 1. številka = zadnja številka leta, 2. + 3. številka = koledarski teden Primer: 1450013223 – obdobje skladiščenja do konca 45. koledarskega tedna v letu 2021

Oznaka

Produktna skupina	Izravnalna masa
--------------------------	-----------------

Varnost	Upoštevajte varnostni list!
----------------	-----------------------------

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu je, da se zagotovi ustrezna običajna uporaba oziroma običajna uporabnost izdelka, in temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve je uporaba na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanja tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica Ljubljana
Litijska cesta 148
SL – 1000 Ljubljana
Tel. +386 1 544 37 10
Fax: +386 1 544 37 11
info.si@sto.com