


Tehnični list

StoSuperlit Protect

Prozoren zaščitni premaz



Značilnosti

Uporaba

- zunaj
- za premazovanje starih in novih površin Sto-Natursteinputz
- kot zaščitni premaz na organskih zaključnih ometih in barvah (uporabljen razredčen)
- ni primeren za vlažne ali navlažene podlage
- ni primeren za pohodne ali povozne površine
- samo z omejenim jamstvom na poševno izravnanih površinah StoSuperlit, izpostavljenih vremenskim vplivom

Lastnosti

- prozoren
- vremensko odporen
- ščiti
- vsebuje zelo učinkovito zaščitno kombinacijo proti UV-svetlobi
- svilnato mat
- se lahko redči z vodo
- prepustnost za paro
- brez biocidnega zaščitnega filma

Videz

- prozoren
- svilnato mat

Posebnosti/napotki

- brez preventivne zaščite pred algami in glivami
- prozoren zaščitni premaz
- za najboljšo prozornost izdelek uporabite samo na suhih podlagah pri dobrih pogojih sušenja

Tehnični podatki

Merilo	Standard/navodilo za preskušanje	Vrednost/ Enota	Napotki
Gostota		1,05 g/cm ³	
Ekvivalentna debelina zračne plasti za difuzijo		1,35 m	V2 srednji
Stopnja prepustnosti vode w	EN 1062-3	< 0,1 kg/(m ² h ^{0.5})	W3, nizko
Upornost difuzije vodne pare μ		8.400	V2 srednji
Sijaj		G2 - srednji sijaj	merilni kot 60°

Tehnični list

StoSuperlit Protect

Gostota masnega toka V EN ISO 7783 srednje

Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.

Napotki za obdelavo

Zahteve

Napotek: če je podlaga preveč vlažna ali pod sloj zaščitnega premaza naknadno prodira vlaga, lahko ta vlaga kapilarno prodre v omet ali kondenzira in tako prozorno vezivo postane motno. To privede do škode v celotni podlagi in sestavi premaza.

Podlaga mora biti čista, suha, nosilna, UV-odporna in brez soli ter brez ločilnih snovi. Zaradi vlage ali podlage, ki se še ni popolnoma vezala, lahko pride do poškodb v sledečih slojih, npr. do nastajanja mehurčkov, razpok.

Priprave

Priporočilo: Pred začetkom obdelave ustvarite primerno vzorčno površino za konkretni objekt. Vzorčno površino mora po izdelavi vodstvo gradbišča ali investitor prevzeti ter jo sprejeti kot referenčno površino za naročena dela ali jo ustrezno dokumentirati.

Stare podlage iz ometa iz naravnega kamna pred nanosom premaza temeljito očistite in jih pustite, da se dobro posušijo.

Obdelava

Temperatura obdelave

najnižja temperatura podlage in zraka: +5 °C
najvišja temperatura podlage in zraka: +35 °C
maks. relativna zračna vlaga: 80 %

Priprava materiala

Material pomešajte s počasi delujočim mešalnikom, da zagotovite, da ne morejo nastati mehurčki.
Izdelek je mogoče glede na zahteve uporabe razredčiti z vodo do 50 %.
Debeline slojev, stopnja sijaja in vrednosti porabe se z naraščanjem stopnje redčenja manjšajo.

Poraba

Način uporabe

Pribl. poraba

na StoSuperlit® na nanos, nerazredčeno	250	g/m ²
na gladki podlagi na premaz, nerazredčeno	160	g/m ²

Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.

Struktura nanosa

Na StoSuperlit®: StoSuperlit Protect nerazredčeno, do 50 % razredčeno z vodo.

Tehnični list

StoSuperlit Protect

Nanašanje

premazovanje, valjanje

Izdelek enakomerno nanesite na pripravljeno podlago z valjčkom ali čopičem.

Sušenje, strjevanje in čas ponovne obdelave

Površino, ki jo je treba obdelati, je treba med obdelavo do presušitve zaščititi pred škodljivimi vremenskimi vplivi. Prozorni film veziva je v tej fazi občutljiv in se lahko npr. zaradi vlažnih oblog, ki nastanejo na njegovi podlagi ali zaradi vremenskih vplivov, obarva belo.

Škodljivi vremenski vplivi so npr. zmrzal, padavine v obliki dežja ali kondenzata, pa tudi premočno pospešeno sušenje zaradi intenzivnega, neposrednega sončnega sevanja.

Izdelek se fizikalno suši tako, da voda izhlapeva. Visoka zračna vlaga, nizka temperatura in majhna izmenjava zraka podaljšajo čas sušenja.

Pri temperaturi zraka in podlage +20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlagi: možnost nadaljnje obdelave po pribl. 24 urah.

Čiščenje orodja

Po uporabi takoj očistite z vodo.

Dobava

Barvni odtenek

prozoren

Pakiranje

vedro

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja

Skladiščiti v trdno zaprti originalni posodi na hladnem in zaščiteno pred zmrzaljo. Zaščititi pred neposrednimi sončnimi žarki.

Rok skladiščenja

Najboljša kakovost v neodprti originalni posodi je zagotovljena pri upoštevanju pogojev skladiščenja do poteka maksimalnega obdobja skladiščenja. Tega najdete pri št. šarže na posodi.

Razlaga št. šarže:

1. številka = zadnja številka leta, 2. + 3. številka = koledarski teden

Primer: 6450013223 – obdobje skladiščenja do konca 45. koledarskega tedna v letu 2026

Vsebinsko odprte posode je treba kmalu porabiti. Vnesene nečistoče, npr. zaradi umazanega orodja, lahko skrajšajo uporabnost.

Oznaka

Produktna skupina

Sredstvo za zaščitno prevleko

Tehnični list

StoSuperlit Protect

Sestava

po smernici VdL – barve za objekte
polimerna disperzija
silikatna polnila
voda
glikoleter
površinski aditiv
sredstvo za zaščito pred svetlobo
odstranjevalec pene
zgoščevalno sredstvo
omakalno sredstvo
zaščitno sredstvo za skladiščenje na osnovi CIT/MIT 3:1
zaščitno sredstvo za skladiščenje na osnovi 1,2-benzisotiazolin-3-ona (BIT)

Varnost

Ta izdelek mora biti označen po veljavni Uredbi ES.
Upoštevajte varnostni list!
Varnostni napotki se nanašajo na neobdelan izdelek, pripravljen na obdelavo.

EUH210

Varnosti list na voljo na zahtevo.

EUH208

Vsebuje 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, reakcijska zmes: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [št. ES 247-500-7] in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [št. ES 220-239-6] (3: 1). Lahko povzroči alergijski odziv.

Pri tem gre za konzervirna sredstva.
Preprečite stik s kožo in očmi.

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.
O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanja tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Tehnični list

StoSuperlit Protect

SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com