


Tehnični list

StoSuperlit Protect

Prozoren zaščitni premaz



Značilnosti

Uporaba

- zunaj
- znotraj
- za premazovanje starih in novih površin Sto-Natursteinputz
- kot premaz na organskih zaključnih ometih in barvah
- ni primeren za vlažne ali navlažene podlage
- ni primeren za pohodne ali povozne površine
- samo z omejenim jamstvom na poševno izravnanih površinah StoSuperlit, izpostavljenih vremenskim vplivom

Lastnosti

- prozoren
- vremensko odporen
- ščiti
- vsebuje zelo učinkovito zaščitno kombinacijo proti UV-svetlobi
- svilnato mat
- se lahko redči z vodo
- prepustnost za paro
- brez biocidnega zaščitnega filma
- R-razred 1

Videz

- prozoren
- svilnato mat

Posebnosti/napotki

- brez preventivne zaščite pred algami in glivami
- prozoren zaščitni premaz iz čistega akrila
- za najboljšo prozornost izdelek uporabite samo na suhih podlagah pri dobrih pogojih sušenja

Tehnični podatki

Merilo	Standard/navodilo za preskušanje	Vrednost/ Enota	Napotki
Gostota		1,05 g/cm ³	
Ekvivalentna debelina zračne plasti za difuzijo		0,3 m	V2 srednji

Tehnični list

StoSuperlit Protect

Stopnja prepustnosti vode w	EN 1062-3	< 0,1 kg/(m ² h ^{0.5})	W3, nizko
Upornost difuzije vodne pare μ		3.500	
Sijaj		G2 - srednji sijaj	merilni kot 60°
Gostota masnega toka V	EN ISO 7783	srednje	
Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.			

Napotki za obdelavo

Zahteve Napotek: če je podlaga preveč vlažna ali pod sloj zaščitnega premaza naknadno prodira vlaga, lahko prozorno vezivo postane motno.

Podlaga mora biti čista, suha, nosilna, UV-odporna in brez soli ter brez ločilnih snovi. Zaradi vlage ali podlage, ki se še ni popolnoma vezala, lahko pride do poškodb v sledečih slojih, npr. do nastajanja mehurčkov, razpok, obarvanj.

Priprave Priporočilo: Pred začetkom obdelave ustvarite primerno vzorčno površino za konkretni objekt. Vzorčno površino mora po izdelavi vodstvo gradbišča ali investitor prevzeti ter jo sprejeti kot referenčno površino za naročena dela ali jo ustrezno dokumentirati.

Stare podlage iz ometa iz naravnega kamna pred nanosom premaza temeljito očistite in jih pustite, da se dobro posušijo.

Obdelava

Temperatura obdelave najnižja temperatura podlage in zraka: +5 °C
najvišja temperatura podlage in zraka: +35 °C
maks. relativna zračna vlaga: 80 %

Priprava materiala Material pomešajte s počasi delujočim mešalnikom, da zagotovite, da ne morejo nastati mehurčki.
Izdelek je mogoče glede na zahteve uporabe razredčiti z vodo do 30 %.
Zaščitni učinek, debeline slojev, stopnja sijaja in vrednosti porabe se z naraščanjem stopnje redčenja manjšajo.

Poraba	Način uporabe	Pribl. poraba	
	na StoSuperlit K 1.5, nerazredčen	350	g/m ²
	na StoSuperlit K 1.5, s 30 % vode*	190	g/m ²
	na StoSuperlit K 0.8, nerazredčen	150	g/m ²
	na StoSuperlit K 0.8, s 30 % vode*	80	g/m ²

Tehnični list

StoSuperlit Protect

na zaključnem ometu K 1.5, nerazredčen	120	g/m ²
na zaključnem ometu K 1.5, s 30 % vode*	60	g/m ²
na Stolit Milano, nerazredčen	70	g/m ²
na Stolit Milano, s 30 % vode*	50	g/m ²

*podatki o porabi na g/m² brez deleža vode

Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.

Struktura nanosa	Nerazredčen StoSuperlit Protect ali do 30 % razredčen z vodo.
Nanašanje	premazovanje, valjanje Izdelek enakomerno nanesite na pripravljeno podlago z valjčkom ali čopičem.
Sušenje, strjevanje in čas ponovne obdelave	Površino, ki jo je treba obdelati, je treba med obdelavo do presušitve zaščititi pred škodljivimi vremenskimi vplivi. Prozorni film veziva je v tej fazi občutljiv in se lahko npr. zaradi vlažnih oblog, ki nastanejo na njegovi podlagi ali zaradi vremenskih vplivov, obarva belo. Škodljivi vremenski vplivi so npr. zmrzal, padavine v obliki dežja ali kondenzata, pa tudi premočno pospešeno sušenje zaradi intenzivnega, neposrednega sončnega sevanja. Izdelek se fizikalno suši tako, da voda izhlapeva. Visoka zračna vlaga, nizka temperatura in majhna izmenjava zraka podaljšajo čas sušenja. Pri temperaturi zraka in podlage +20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlagi: možnost nadaljnje obdelave po pribl. 24 urah.
Čiščenje orodja	Po uporabi očistite z vodo. Vodo od čiščenja/pomivanja prestrezite in jo odstranite na strokovno ustrezen način.
Dobava	
Barvni odtenek	prozoren
Pakiranje	vedro

Tehnični list

StoSuperlit Protect

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja

Skladiščiti v trdno zaprti originalni posodi na hladnem in zaščiteno pred zmrzaljo. Zaščititi pred neposrednimi sončnimi žarki.

Rok skladiščenja

Najboljša kakovost v neodprti originalni posodi je zagotovljena pri upoštevanju pogojev skladiščenja do poteka maksimalnega obdobja skladiščenja. Tega najdete pri št. šarže na posodi.

Razlaga št. šarže:

1. številka = zadnja številka leta, 2. + 3. številka = koledarski teden

Primer: 6450013223 – obdobje skladiščenja do konca 45. koledarskega tedna v letu 2026

Vsebinsko odprte posode je treba kmalu porabiti. Vnesene nečistoče, npr. zaradi umazanega orodja, lahko skrajšajo uporabnost.

Oznaka

Produktna skupina

Sredstvo za zaščitno prevleko

Sestava

po smernici VdL – barve za objekte

polimerna disperzija

silikatna polnila

voda

ester

glikoleter

površinski aditiv

sredstvo za zaščito pred svetlobo

zgoščevalno sredstvo

odstranjevalec pene

omakalno sredstvo

zaščitno sredstvo za skladiščenje na osnovi CIT/MIT 3:1

zaščitno sredstvo za skladiščenje na osnovi 1,2-benzisotiazolin-3-ona (BIT)

Varnost

Ta izdelek mora biti označen po veljavni Uredbi ES.

Upoštevajte varnostni list!

Varnostni napotki se nanašajo na neobdelan izdelek, pripravljen na obdelavo.

Preprečiti sproščanje v okolje.

EUH210

Varnosti list na voljo na zahtevo.

EUH208

Vsebuje 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, reakcijska zmes: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [št. ES 247-500-7] in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [št. ES 220-239-]

Tehnični list

StoSuperlit Protect

6] (3: 1). Lahko povzroči alergijski odziv.

Pri tem gre za konzervirna sredstva.
Preprečite stik s kožo in očmi.

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost. O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedANJI tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com