


## Tehnični list

# StoTap Pro 100 P

Glede škodljivih snovi preverjena steklena  
koprena, belo pigmentirana



### Značilnosti

#### Uporaba

- znotraj
- za renoviranje (premostitev razpok), sanacijo (predelavo podlage) in dekorativno oblikovanje gladkih stenskih in stropnih površin

#### Lastnosti

- mehansko obremenljiv
- premošča razpoke v primeru razpok zaradi krčenja in sušenja
- dimenzijsko stabilen
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®
- glede na sestavo možna kot negorljiva oziroma težko vnetljiva
- ne nabrekne
- stabilen pri mokroti
- ne zaide v pljuča, saj je premer vlaken > 5 µm
- izvedba premaza
- teža površinske enote pribl. 195 g/m<sup>2</sup>

#### Format

- širina zvitka: pribl. 1 m
- dolžina zvitka: 50 m

#### Videz

- gladka in nestrukturirana površina
- raznolike barvne možnosti oblikovanja
- glejte Collection StoTex/StoTap

### Tehnični podatki

| Merilo                | Standard/navodilo<br>za preskušanje | Vrednost/<br>Enota   | Napotki |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------|
| Teža površinske enote |                                     | 195 g/m <sup>2</sup> | pribl.  |
| Premer vlaken         |                                     | > 5 µm               |         |

Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.

### Napotki za obdelavo

#### Zahteve

Podlaga mora biti trdna, suha, čista, nosilna in brez sintranih slojev, cvetenja ter

## Tehnični list

## StoTap Pro 100 P

ločilnih sredstev.

**Priprave**

Priprava podlage in izvedba premazovanja morata ustrezati splošno priznanim pravilom tehnike. Vsi premazi in predhodna dela morajo vedno ustrezati objektu in zahtevam, katerim bo ta izpostavljen.

Odstranite razrahljane dele premaza, nenosilne stare premaze in sloje ter očistite površino (mehansko ali s primernimi sredstvi za odstranjevanje barv in lakov).

Sredstva za temeljni premaz ne smejo ustvariti sijočega sloja.

Normalno in močno vpojne podlage:

Nanesite sredstvo za temeljni premaz StoPrim Plex ali StoPrim GT.

StoPrim Plex je pripravljen na obdelavo in se lahko odvisno od vpojnosti podlage razredči z vodo do najv. 30 %.

Šibko vpojne podlage:

Nanesite sredstvo za temeljni premaz StoPrim Color ali StoPrim Sil Color.

Vodotopne sestavine:

Izolirajte z izdelkom StoPrim Isol.

StoPrim Isol je pripravljen na obdelavo in redčenje ni dovoljeno.

Intaktni dvokomponentni premazi, neželezne kovine, umetne snovi:

Nanos temeljnega premaza StoAqua EP Activ.

Splesnele površine:

Površine obdelajte z izdelkom Geiger STOP ali jih premažite z 10-odstotno raztopino vodikovega peroksida in jih temeljito izperite s čisto vodo. Pri sanaciji plesni upoštevajte ustrezne državna priporočila in smernice.

Pri premazovanju akrilnih fugirnih in tesnilnih mas lahko zaradi višje viskoznosti akrilne tesnilne mase nastanejo razpoke in/ali obarvanja premaza. Zaradi različnih izdelkov na trgu morate v posameznem primeru sami opraviti poskuse za oceno oprijema.

Kljub navedenim sestavam in predlogom premazov mora obdelovalec na lastno odgovornost preveriti in oceniti podlago.

**Obdelava****Temperatura obdelave**

najnižja temperatura podlage in temperatura obdelave: +5 °C

**Poraba**

## Način uporabe

## Pribl. poraba

teža pribl. 195 g/m<sup>2</sup>

1,00

m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>

Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne

## Tehnični list

# StoTap Pro 100 P

podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.

### Struktura nanosa

temeljni premaz (če je potreben):  
Odvisno od vrste in stanja podlage.

lepilo:  
StoColl Tex, StoColl Tap

vmesni in zaključni premaz:  
odvisno od zahtev, npr. stopnja obremenitve ali stopnja sijaja, so možni naslednji zaključni premazi iz ponudbe izdelkov Sto za notranje prostore:  
barvni premazi: StoColor Opticryl, StoColor In, StoColor Rapid Ultramatt, StoColor Supermatt, StoColor Titanium, StoColor Sil Comfort in StoColor Puran Satin  
notranji ometi  
premazi za posebne učinke  
na splošno vmesni premaz ni potreben pri:  
- mat in mat premazih brez leska, npr. StoColor Opticryl Matt, StoColor In, StoColor Select Matt  
- belih ali starano belih barvnih odtenkih  
Glej tehnični list za posamezni premaz.

### Nanašanje

lepilo na podlago, premazovanje stenskih oblog

Škrobno lepilo v zadostni količini enakomerno nanesite na steno, in sicer v širini 1–2 prog tkanine. Kopreno pritisnite v moker sloj lepila brez mehurčkov, in sicer na stik ali s postopkom dvojnega reza.

Ko se škrobno lepilo posuši, je prozorno. Ostanke lepila na površini takoj obrišite s čisto in mokro krpo.

Lepilo razredčite z 10 % vode. Če škrobno lepilo nanašate z valjčkom, ga ne redčite. Poraba je odvisna od podlage in vrste lepila ter znaša 0,16–0,25 kg/m<sup>2</sup>.

Trak koprene pred lepljenjem prirežite na dolžino s pribitkom 5–10 cm.

strukturne razlike:

Da bi preprečili razlike v strukturi, prog koprene na površino ne lepите s prekinitvijo ali na napačni strani. Siva oznaka označuje hrbtno stran koprene. Oznake na hrbtni strani tkanine je treba na steno razporediti z razdaljo približno 1 m.

prireževanje koprene:

Kopreno v območju stropov, vrat in podzidnih letev suho in takoj, ko ste jo vtisnili v vgradni sloj, odrežite s pomočjo jeklenega ravnila in noža ali škarij.

izbočeni vogali:

Da bi zagotovili ustrezen stik z naslednjo progo koprene, to zavijte okoli zunanjšega vogala najmanj 10–15 cm. Na suha mesta še enkrat nanesite škrobno lepilo in tkanino pritisnite ob sloj lepila. Da bi vogale lahko lažje obdelali, kopreno na robu navlažite oziroma jo v vlažnem stanju previdno nekoliko obrusite.

## Tehnični list

# StoTap Pro 100 P

Priporočilo: za boljšo zaščito robov zunanjih vogalov uporabite StoSilent Profile EW.

### Sušenje, strjevanje in čas ponovne obdelave

Globinsko posušen in mehansko obremenljiv: po pribl. 3 do 4 dneh.

Visoka zračna vlaga in/ali nizka temperatura podaljšata čas sušenja.

Pri temperaturi zraka in podlage +20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlagi: možnost nadaljnje obdelave po pribl. 12 urah.

### Čiščenje orodja

Po uporabi takoj očistite z vodo.

### Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo

napotki za sušenje:

Mavčne izravnalne mase, ki jih priporoča proizvajalec mavčno-kartonskih plošč, so lahko še posebej občutljive na vlago. Ta občutljivost lahko povzroči mehurjenje, nabrekanje izravnalne mase in luščenje. Zadostno prezračevanje in dovolj visoka temperatura pospešita sušenje.

Proizvod je pod nenehnim nadzorom kakovosti. Možna so s proizvodnjo pogojena mesta brez nanosa. Mesta brez nanosa so na robovih za odrez označena, koprene pa so temu ustrezno daljše.

Steklene okrasne tkanine in steklene koprene imajo širinsko toleranco +/-1 cm. Pri določeni minimalni širini so steklene okrasne tkanine in steklene koprene ustrezno širše. Takšne napake ne upravičujejo reklamacije.

Med prirezovanjem pasov tkanine je treba paziti na mesta brez nanosa. Reklamacij po obdelavi več kot 10 pasov koprene ne upoštevamo.

Pri upravičenih napakah navedite kontrolno številko (jedro koluta ali karton) in zagotovite vzorčni material.

Uporaba na površinah z vplivom vode:

- Razredi vpliva vode v skladu z DIN 18534-1:2017-04 in v skladu s tehničnim listom št. 5 nemškega združenja Bundesverband der Gipsindustrie e.V.

- Izdelek je primeren samo za površine z razredom vpliva vode W0-I (majhen vpliv vode).

### Dobava

#### Barvni odtenek

belo pigmentiran

#### Pakiranje

karton (1 zvitek)

### Skladiščenje

#### Pogoji skladiščenja

Zvitke skladiščiti pokončno in na suhem.

## Tehnični list

---

### StoTap Pro 100 P

#### Dovoljenja/ atesti

|                                                                            |                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OEKO-TEX® STANDARD<br>100 - Institut Hohenstein -<br>Zertifikat 13.0.21450 | Premazana koprena iz steklenih vlaken (stenska tapeta)<br>EinsatzbereichEinsatzbereichTkanine, preverjene glede<br>škodljivih snovi po STANDARDU 100 s strani OEKO-TEX® |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Oznaka

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Produktna skupina | Steklena koprena |
|-------------------|------------------|

#### Varnost

Upoštevajte varnostni list!

#### Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost. O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanja tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana  
Brezje pri Grosupljem 69  
SI - 1290 Grosuplje  
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47  
Tel. +386 1 5443 710  
pc.ljubljana.si@sto.com