


Tehnični list

StoTap Pro 100 S

Steklena koprena, naravno bela



Značilnosti

Uporaba

- znotraj
- za renoviranje (premostitev razpok), sanacijo (predelavo podlage) in dekorativno oblikovanje stenskih in stropnih površin

Lastnosti

- mehansko obremenljiv
- premošča razpoke v primeru razpok zaradi krčenja in sušenja
- dimenzijsko stabilen
- ne zaide v pljuča, saj je premer vlaken $> 5 \mu\text{m}$
- izvedba premaza
- glede na sestavo možna kot negorljiva oziroma težko vnetljiva
- teža površinske enote pribl. 35 g/m^2

Format

- širina zvitka: pribl. 1 m
- dolžina zvitka: 50 m

Videz

- raznolike barvne možnosti oblikovanja
- glejte Collection StoTex/StoTap

Tehnični podatki

Merilo	Standard/navodilo za preskušanje	Vrednost/ Enota	Napotki
Teža površinske enote		35 g/m^2	pribl.
Premer vlaken		$> 5 \mu\text{m}$	

Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.

Napotki za obdelavo

Zahteve

Podlaga mora biti trdna, suha, čista, nosilna in brez sintranih slojev, cvetenja ter ločilnih sredstev.

Priprave

Priprava podlage in izvedba premazovanja morata ustrezati splošno priznanim pravilom tehnike. Vsi premazi in predhodna dela morajo vedno ustrezati objektu in zahtevam, katerim bo ta izpostavljen.

Tehnični list

StoTap Pro 100 S

Odstranite razrahljane dele premaza, nenosilne stare premaze in sloje ter očistite površino (mehansko ali s primernimi sredstvi za odstranjevanje barv in lakov).

Sredstva za temeljni premaz ne smejo ustvariti sijočega sloja.

Normalno in močno vpojne podlage:
Nanesite sredstvo za temeljni premaz StoPrim Plex ali StoPrim GT.
StoPrim Plex je pripravljen na obdelavo in se lahko odvisno od vpojnosti podlage razredči z vodo do najv. 30 %.

Šibko vpojne podlage:
Nanesite sredstvo za temeljni premaz StoPrim Color ali StoPrim Sil Color.

Vodotopne sestavine:
Izolirajte z izdelkom StoPrim Isol.
StoPrim Isol je pripravljen na obdelavo in redčenje ni dovoljeno.

Intaktni dvokomponentni premazi, neželezne kovine, umetne snovi:
Nanos temeljnega premaza StoAqua EP Activ.

Splesnele površine:
Površine obdelajte z izdelkom Geiger STOP ali jih premažite z 10-odstotno raztopino vodikovega peroksida in jih temeljito izperite s čisto vodo. Pri sanaciji plesni upoštevajte ustrezne državna priporočila in smernice.

Pri premazovanju akrilnih fugirnih in tesnilnih mas lahko zaradi višje viskoznosti akrilne tesnilne mase nastanejo razpoke in/ali obarvanja premaza. Zaradi različnih izdelkov na trgu morate v posameznem primeru sami opraviti poskuse za oceno oprijema.

Kljub navedenim sestavam in predlogom premazov mora obdelovalec na lastno odgovornost preveriti in oceniti podlago.

Obdelava

Temperatura obdelave najnižja temperatura podlage in temperatura obdelave: +5 °C

Poraba

Način uporabe

Pribl. poraba

teža pribl. 35 g/m²

1,00

m²/m²

Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.

Struktura nanosa

temeljni premaz (če je potreben):
Odvisno od vrste in stanja podlage.

lepilo:

Tehnični list

StoTap Pro 100 S

StoColl Tex, StoColl Tap

vmesni in zaključni premaz:
odvisno od zahtev, npr. stopnja obremenitve ali stopnja sijaja, so možni naslednji zaključni premazi iz ponudbe izdelkov Sto za notranje prostore:
barvni premazi: StoColor Opticryl, StoColor In, StoColor Rapid Ultramatt, StoColor Supermatt, StoColor Titanium, StoColor Sil Comfort in StoColor Puran Satin
notranji ometi
premazi za posebne učinke
Glej tehnični list za posamezni premaz.

Nanašanje

lepilo na podlago, premazovanje stenskih oblog

Škrobno lepilo v zadostni količini enakomerno nanesite na steno, in sicer v širini 1–2 prog tkanine. Steklo kopreno na stik ali z dvojnimi rezom pritisnite v moker sloj lepila brez mehurčkov.
Priporočamo obdelavo z dvojnimi rezom.

Ko se škrobno lepilo posuši, je prozorno. Ostanke lepila na površini takoj obrišite s čisto in mokro krpo.

Lepilo StoColl Tap za obdelavo s tapetirno napravo razredčite z 10 % vode. Pri uporabi npr. tapetirne naprave tapo-fix količino škrobnega lepila nastavite na "1". Če škrobno lepilo nanašate z valjčkom, ga ne redčite. Poraba je odvisna od podlage in vrste lepila ter znaša 0,16–0,25 kg/m². Vzpostavite konsistenco lepila v skladu z vrsto koprene.

Trak koprene pred lepljenjem prirežite na dolžino s pribitkom 5–10 cm.

strukturne razlike:

Da bi preprečili razlike v strukturi, prog koprene na površino ne lepите s prekinitvijo ali na napačni strani.

prireževanje koprene:

Kopreno v območju stropov, vrat in podzidnih letov suho in takoj, ko ste jo vtisnili v vgradni sloj, odrežite s pomočjo jeklenega ravnila in noža ali škarij.

izbočeni vogali:

Da bi zagotovili ustrezen stik z naslednjo progo koprene, to zavijte okoli zunanega vogala najmanj 10–15 cm. Na suha mesta še enkrat nanesite škrobno lepilo in kopreno pritisnite ob sloj lepila.

Priporočilo: za boljšo zaščito robov zunanjih vogalov uporabite StoSilent Profile EW.

Sušenje, strjevanje in čas ponovne obdelave

Globinsko posušen in mehansko obremenljiv: po pribl. 3 do 4 dneh.

Visoka zračna vlaga in/ali nizka temperatura podaljšata čas sušenja.

Tehnični list

StoTap Pro 100 S

Pri temperaturi zraka in podlage +20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlagi: možnost nadaljnje obdelave po pribl. 12 urah.

Čiščenje orodja	Po uporabi takoj očistite z vodo.
Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo	napotki za sušenje: Mavčne izravnalne mase, ki jih priporoča proizvajalec mavčno-kartonskih plošč, so lahko še posebej občutljive na vlago. Ta občutljivost lahko povzroči mehurjenje, nabrekanje izravnalne mase in luščenje. Zadostno prezračevanje in dovolj visoka temperatura pospešita sušenje. Proizvod je pod nenehnim nadzorom kakovosti. Možna so s proizvodnjo pogojena mesta brez nanosa. Mesta brez nanosa so na robovih za odrez označena, koprene pa so temu ustrezno daljše. Steklene okrasne tkanine in steklene koprene imajo širinsko toleranco +/-1 cm. Pri določeni minimalni širini so steklene okrasne tkanine in steklene koprene ustrezno širše. Takšne napake ne upravičujejo reklamacije. Med prirezovanjem pasov tkanine je treba paziti na mesta brez nanosa. Reklamacij po obdelavi več kot 10 pasov koprene ne upoštevamo. Pri upravičenih napakah navedite kontrolno številko (jedro koluta ali karton) in zagotovite vzorčni material. Uporaba na površinah z vplivom vode: - Razredi vpliva vode v skladu z DIN 18534-1:2017-04 in v skladu s tehničnim listom št. 5 nemškega združenja Bundesverband der Gipsindustrie e.V. - Izdelek je primeren samo za površine z razredom vpliva vode W0-I (majhen vpliv vode).

Dobava

Barvni odtenek naravna bela

Pakiranje karton (1 zvitek)

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja Zvitke skladiščiti pokončno in na suhem.

Oznaka

Produktna skupina Steklена koprena

Varnost Upoštevajte varnostni list!

Tehnični list

StoTap Pro 100 S

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosednji tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com