


Tehnični list

Stoplex W

Vodeni, s siloksanom oplemeniteni univerzalni temeljni premaz na osnovi akrilata



Značilnosti

Uporaba

- zunaj
- na mineralnih in organskih podlagah
- na nosilnih starih premazih s sledovi vremenskih vplivov
- za utrjevanje starih nanosov s kredanjem, ki so še nosilni, in ometov s krušenjem peska
- za zmanjšanje vpojnosti novih ali obrabljenih zunanjih ometov in podobnih gradbenih materialov

Lastnosti

- utrdi površino
- obdelan s siloksanom
- močno odbija vodo
- visoka zmogljivost prodiranja
- regulira vpojnost
- omogoča oprijem
- se lahko redči z vodo

Videz

- prozoren, nekoliko rumenkast

Posebnosti/napotki

- sredstvo za temeljni premaz po potrebi razredčite z vodo, saj se ne sme posušiti do sijaja

Tehnični podatki

Merilo	Standard/navodilo za preskušanje	Vrednost/ Enota	Napotki
Gostota	EN ISO 2811	1,0 g/cm ³	
Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.			

Napotki za obdelavo

Zahteve

Podlaga mora biti trdna, suha, čista, nosilna in brez sintranih slojev, cvetenja ter ločilnih sredstev.

Priprave

Preverite nosilnost obstoječih premazov. Odstranite premaze, ki niso nosilni.

Tehnični list

Stoplex W

Obdelava

Temperatura obdelave najnižja temperatura podlage in zraka: +5 °C
najvišja temperatura podlage in zraka: +30 °C

Priprava materiala Material pred obdelavo v originalni posodi dobro pretresite.
Material odvisno od vpojnosti podlage razredčite do mešalnega razmerja 1 : 1 z vodo.

Poraba	Način uporabe	Pribl. poraba
	na nanos premaza	0,10 - 0,40 l/m ²

Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.

Nanašanje premazovanje, valjanje

Material npr. nanesite s stropno ščetko in ga vdolajte ali ga nabrizgajte z brezračno brizgalno napravo, npr. inoSPRAY. Izvedite ustrezne ukrepe za zaščito pred pršilno meglico. Sredstva za temeljni premaz ne smejo imeti sijočega sloja.

Sušenje, strjevanje in čas ponovne obdelave Izdelek se fizikalno suši tako, da voda izhlapeva.
Visoka zračna vlaga, majhna izmenjava zraka in nizke temperature podaljšajo čas sušenja.

Pri temperaturi zraka in podlage +20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlagi: možnost nadaljnje obdelave po pribl. 12 urah.

Čiščenje orodja Po uporabi takoj očistite z vodo.

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo Pri brizganju ali pršenju nosite ustrezno zaščitno opremo ali zaščitno obleko.

Dobava

Barvni odtenek rumenkasto pigmentiran

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja Skladiščiti v trdno zaprti originalni posodi na hladnem in zaščiteno pred zmrzaljo. Zaščititi pred neposrednimi sončnimi žarki.

Rok skladiščenja Najboljša kakovost v neodprti originalni posodi je zagotovljena pri upoštevanju pogojev skladiščenja do poteka maksimalnega obdobja skladiščenja. Tega najdete pri št. šarže na posodi.
Razlaga št. šarže:

Tehnični list

Stoplex W

1. številka = zadnja številka leta, 2. + 3. številka = koledarski teden
Primer: 6450013223 – obdobje skladiščenja do konca 45. koledarskega tedna v letu 2026
Vsebinsko odprte posode je treba kmalu porabiti. Vnesene nečistoče, npr. zaradi umazanega orodja, lahko skrajšajo uporabnost.

Oznaka

Produktna skupina Sredstvo za temeljni premaz

Sestava

po smernici VdL – barve za objekte
polimerna disperzija
voda
glikoleter
sredstvo za hidrofobiranje
zgoščevalno sredstvo
odstranjevalec pene
zaščitno sredstvo za skladiščenje na osnovi CIT/MIT 3:1
zaščitno sredstvo za skladiščenje na osnovi BIT/ZPT

Varnost

Upoštevajte varnostni list!
Varnostni napotki se nanašajo na neobdelan izdelek, pripravljen na obdelavo.

EUH210

Varnosti list na voljo na zahtevo.

EUH208

Vsebuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, reakcijska zmes: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [št. ES 247-500-7] in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [št. ES 220-239-6] (3: 1). Lahko povzroči alergijski odziv.

Pri tem gre za konzervirna sredstva.
Preprečite stik s kožo in očmi.

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.
O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Tehnični list

Stoplex W

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedANJI tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com