


Tehnični list

Metylan NP

Lepilo za tapete



Značilnosti

Uporaba

- znotraj
- za groba vlakna, reliefne tapete iz koprane in sanacijsko koprano
- za stenske in stropne površine
- posebej za površine z novim ometom

Lastnosti

- zelo visoka lepljivost
- visoka odpornost proti vlagi
- dobra možnost popravljanja
- hitro pripravljeno za uporabo
- dolg možen čas uporabe
- nanos na steno pri dimenzijsko stabilnih tapetah je možen
- obdelava s tapecirno napravo je možna

Videz

- mlečno bela/posuši se prozorno

Posebnosti/napotki

- škatla vsebuje 1 kg

Napotki za obdelavo

Zahteve

Podlaga mora biti trdna, suha, čista, nosilna in brez sintranih slojev, cvetenja ter ločilnih sredstev.

Priprave

Priprava podlage in izvedba premazovanja morata ustrezati splošno priznanim pravilom tehnike. Vsi premazi in predhodna dela morajo vedno ustrezati objektu in zahtevam, katerim bo ta izpostavljen.

Odstranite razrahljane dele premaza, nenosilne stare premaze in sloje ter očistite površino (mehansko ali s primernimi sredstvi za odstranjevanje barv in lakov).

Sredstva za temeljni premaz ne smejo ustvariti sijočega sloja.

Normalno vpojne podlage

Nanesite temeljni premaz z izdelkom StoPrim Plex. StoPrim Plex je pripravljen na obdelavo in se lahko odvisno od vpojnosti podlage razredči z vodo do najv. 30 %.

Šibko vpojne podlage:

Tehnični list

Metylan NP

Nanesite temeljni premaz z izdelkom StoPrim Color.

Vodotopne sestavine:

Izolacija z izdelkom StoPrim Isol. StoPrim Isol je pripravljen na obdelavo in redčenje ni dovoljeno.

Splesnele površine:

Čiščenje in dezinfekcija z izdelkom StoPrim Fungal.

Pri premazovanju akrilnih fugirnih in tesnilnih mas lahko zaradi višje viskoznosti akrilne tesnilne mase nastanejo razpoke in/ali obarvanja premaza. Zaradi različnih izdelkov na trgu morate v posameznem primeru sami opraviti poskuse za oceno oprijema.

Kljub navedenim sestavam in predlogom premazov mora obdelovalec na lastno odgovornost preveriti in oceniti podlago.

Obdelava

Temperatura obdelave najnižja temperatura podlage in zraka: +15 °C

Mešalno razmerje

predhodno mazanje z lepilom: 1 : 20 (20 l vode na 1 kg) doseg pribl. 110 m²
groba vlakna: 1 : 11 (11 l vode na 1 kg) doseg pribl. 60 m²
sanacijska koprena in reliefni izdelki iz koprene: 1 : 10 (10 l vode na 1 kg) doseg pribl. 45 m²
steklena tkanina: 1 : 8 (8 l vode na 1 kg) doseg pribl. 45 m²

Priprava materiala

Odvisno od uporabe vsebino zavoja v celoti in hitro ob krepkem mešanju umešajte v hladno vodo in nadaljujte z mešanjem pribl 2 minuti.
Pri stresanju v vodo zavoj držite tesno nad vodo. Čez 15 minute še enkrat krepko pretlačite.
Umešanje po delih ni mogoče.

Nanašanje

tapecirna naprava, lepilo na stensko oblogo, lepilo na podlago

nanos na hrbtno stran (krtača ali stroj):

Obloge na hrbtni strani enakomerno s ščetko ali napravo premažite z lepilom, jih zložite in počakajte, da se zmehčajo v skladu s predpisi.

nanos na steno:

Dimenzijsko stabilni koprenasti izdelki ne potrebujejo časa za mehčanje in jih je mogoče obdelati v tehniki lepljenja na steno. V ta namen nanesite lepilo s kratkim valjčkom na podlago in trakove vstavite v še vlažno lepilno podlago. Pri tem je treba paziti na dovolj debel sloj lepila.

Čiščenje orodja

Po uporabi takoj očistite z vodo.

Tehnični list

Metylan NP

Dobava

Pakiranje karton

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja Skladiščiti dobro zaprto, na hladnem, suhem in zaščiteno pred zmrzaljo.

Oznaka

Produktna skupina Lepilo za tapete

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu je, da se zagotovi ustrezna običajna uporaba oziroma običajna uporabnost izdelka, in temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve je uporaba na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanja tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica Ljubljana
Litijska cesta 148
SL – 1000 Ljubljana
Tel. +386 1 544 37 10
Fax: +386 1 544 37 11
sto-info@siol.net